生产活性氧化铝球干燥剂 原生氧化铝球

产品名称	生产活性氧化铝球干燥剂 原生氧化铝球
公司名称	河南清之泓环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:清之泓 吸水率:≥52 强度（25颗平均值）:≥100
公司地址	郑州高新技术产业开发区红松路52号嘉图置业园区3期6号楼2楼202号（注册地址）
联系电话	13525503895

产品详情

活性氧化铝干燥剂产品简介：

活性氧化铝干燥剂性物质无毒、无臭、不粉化、不溶于水. 白色球状、吸附水的能力强。干燥剂在一定的操作条件和再生条件下它的干燥深度高达露点温度-40℃以下，是一种微量水深度干燥的高效干燥剂。活性氧化铝干燥剂广泛用于石油化工的气、液相干燥，用于纺织工业、制氧工业以及自动化仪表风的干燥，空分行业变压吸附等。由于单分子吸附层净热量高，所以非常适用于无热再生装置。

活性氧化铝干燥剂指术指标：

项目	单位	技术指标
AL2O3	%	≥90
SiO2	%	≤0.10
Fe2O3	%	≤0.04
Na2O	%	≤0.45
灼烧减量	%	≤7.0
堆积密度（振实）	g/ml	0.65-0.75
比表面积	m^2/g	≥320
孔容	ml/g	≥0.4
吸水率	%	≥52
强度（25颗平均值）	N/粒	≥100
静态吸附容量（RH=60%）	%	≥17
磨耗率	%	≤0.5
含水率(%)	%	≤1.5

活性氧化铝干燥剂注意事项：

1、使用前切勿打开包装，以免吸潮，影响使用效果。

2、活性氧化铝干燥剂适用于深度干燥，使用条件以压力大于5公斤/平方厘米为宜。

3、活性氧化铝干燥剂使用一定时间后，吸附性能将逐渐下降，应通过再生，脱除被吸附的水份，以便反复使用于再生作业的气体，（具有比干燥作业时更低或相同压力的干气体；具有比干燥作业时更高或相同温度的干气体；升温后的湿气体；减压后的湿气体）。

活性氧化铝干燥剂包装与储存：

25kg/袋（内衬塑料袋，外层为塑料复膜编织袋）。

本产品无毒，须防水、防潮，严禁与油或油蒸汽接触。

联系手机：13525503895 期待您的咨询