

# HY-DEA 保温粘结砂浆

产品名称	HY-DEA 保温粘结砂浆
公司名称	河南涵宇特种建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路东明路名门国际中心
联系电话	0371-63135555

## 产品详情

HY-DEA 保温粘结砂浆是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。主要用于粘结保温板的粘结剂，亦被称为聚合物保温板粘结砂浆。该粘结砂浆采用优质改性特制水泥及多种高分子材料、填料经独特工艺复合而成，保水性好，粘贴强度高。

产品特点：

- 1、同基层墙体和聚苯板等保温板均有较强的粘接作用。
- 2、且耐水耐冻融，耐老化性能好。
- 3、施工方便，是一种非常安全可靠的保温系统粘结材料。
- 4、施工中不滑坠。具有优良的耐候、抗冲击和防裂性能。

性能指标：

外观

灰色均匀粉末状

粘结强度

原强度 1.0Mpa

耐水 0.8Mpa

耐冻融 0.5Mpa

可操作时间

2.0h

试验项目

标准要求

性能指标

拉伸粘结强度（与水泥砂浆）

常温状态

Mpa 0.7 , 0.71

拉伸粘结强度（与水泥砂浆）

耐水

Mpa 0.5 , 0.67

拉伸粘结强度（与水泥砂浆）

耐冻融

Mpa 0.5 , 0.57

拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）

常温常态

Mpa 0.1或聚苯板破坏 0.1聚苯板破坏

拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）

耐水

Mpa 0.1或聚苯板破坏 0.11聚苯板破坏

拉伸粘结强度（与膨胀聚苯板）

耐冻融

Mpa 0.1或聚苯板破坏 0.1聚苯板破坏

施工工艺：

1、基层要求：平整，坚固，干燥，清洁。新的抹灰层至少经过14天硬化干燥后方可施工（基层平整度小于2-5毫米一平方米）。

2、材料制备：按本料重量25-30%的比例加入水（加水量可视基层及气候情况调整），至搅拌均匀，拌合料应在2小时内用完。

3、粘结聚苯板用量均为4-5公斤一平方米。按照墙体平整状况，采用整面粘接法或者点框法两种方法进行聚苯板的粘结。

适用范围：

产品适用于用于聚苯板及岩棉板、挤塑板等保温板内墙，外墙及吊顶的粘结。

包装贮存：

- 1、本产品应存放于干燥、通风之处，防水防潮，保质期为6个月，超过保质期重新检验合格后方可使用。
- 2、本产品为无毒、不燃产品，可按非危险品运输、存放。