

## PA66美国杜邦（代理）报价

产品名称	PA66美国杜邦（代理）报价
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:80G14AHS BK099 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

PA66美国杜邦（代理）报价 PA66美国杜邦 80G14AHS BK099（代理）报价

买真料，找达双塑胶公司，您理想的选择！在激烈的市场角逐中，达双塑胶原料有限公司以诚信为先，服务至上，在质真价优的前提下，如果你们需要，我们愿意以诚信的态度，最低的价格，最好的质量与您共同发展。本公司销售产品均为原装进口原料，杜绝一切假冒品。本公司正果渠道进货，价格合理，质量优异！可提供PVC  
相关报告,如:ROHS、(SGS)报告、UL认证、材质证明及物性安全资料表等相关信息，欢迎来电洽谈！

PA66 80G14AHS-BK099 物理性能

密度：1.19g/cm

收缩率（横向流量）：0.80%

收缩率（流量）：0.70%

粘数：140cm/g

PA66 80G14AHS-BK099 机械性能：

拉伸模量：725000psi

拉伸应力(断裂) : 16000psi

拉伸应变(断裂) : 3.8%

弯曲模量 : 638000psi

PA66 80G14AHS-BK099 电气性能 :

简支梁缺口冲击强度 ( 73 ° F ) : 6.2ft · lb/in

简支梁无缺口冲击强度 ( 73 ° F ) : 33ft · lb/in

悬壁梁缺口冲击强度 ( -40 ° F ) : 2.9ft · lb/in

悬壁梁缺口冲击强度 ( 73 ° F ) : 6.2ft · lb/in

无缺口伊佐德冲击强度 (73 ° F) : 26ft · lb/in

PA66 80G14AHS-BK099 热性能 :

热变形温度 ( 66 psi, 未退火 ) : 496 ° F

热变形温度 ( 264 psi, 未退火 ) : 464 ° F

熔融温度 3 : 505 ° F

线形热膨胀系数 - 流动 : 2.2E-5in/in/ ° F

线形热膨胀系数 - 横向 : 5.8E-5in/in/ ° F

PA66 80G14AHS-BK099 注射 :

干燥温度 : 176 ° F

干燥时间 : 2.0 到 4.0hr

建议的最大水分含量 : 0.20%

加工 ( 熔体 ) 温度 : 545 到 581 ° F

Melt Temperature, Optimum : 563 ° F

模具温度 : 122 到 212 ° F

Mold Temperature, Optimum : 176 ° F

保压 : 7250 到 14500psi

Drying Recommended : yes

Ejection Temperature : 410 ° F

Hold Pressure Time : 3.00s/mm

Screw Tangential Speed : 472in/min

了解美国杜邦更全面型号 性能 价格 用途，请致电与我咨询订购！

所销售地区服务范围广阔 华东 华南 华北（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提！