

HY-DIT界面砂浆界面砂浆

产品名称	HY-DIT界面砂浆界面砂浆
公司名称	河南涵宇特种建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路东明路名门国际中心
联系电话	0371-63135555

产品详情

产品介绍：

HY-DIT界面砂浆又称[界面剂](#)，它是由[水泥](#)、[石英砂](#)

、聚合物胶结料配以多种添加剂经

机械混合均匀而成。主要用于处理[墙体](#)与[保温层](#)

的连接部位和用以改善基层或保温层表面粘结性能。亦被称为聚合物界面砂浆。

产品特点：

本产品硬度高，耐磨性好，和基材能很好地粘结，低收缩，抗冻，使用方便。

性能指标：

项目		EPS（模塑聚苯板）	XPS（挤塑聚苯板）
拉伸粘接强度 / MPa（与水泥砂浆）	常温常态	0.6	0.6
	耐水	0.4	0.4
拉伸粘接强度 / MPa（与保温板）	常温常态	0.1	0.2
	耐水		

施工工艺：

- 1、基层应平整、坚固，表面应清洁。基层表面应提前洒水湿润，不得有明水；
- 2、将本产品按使用说明的要求加入定量清水，不能添加任何水泥、砂或外加剂，搅拌均匀静置5分钟再稍加搅拌即可使用；
- 3、上道工序留下的沟槽、孔洞等应填实修整；
- 4、光滑基面宜采用我公司配套提供的界面砂浆进行处理；
- 5、有防水要求的地面，施工前应对立管、套管和地漏等与楼板之间的节点进行密封处理；
- 6、地面砂浆铺设时，应随铺随压实；
- 7、地面砂浆铺设时宜设置分格缝，分格缝间距不宜大于6cm；
- 8、地面面层砂浆凝结后，应及时保温保湿养护，养护时间不应少于7d；
- 9、地面砂浆施工完成后，应采取措施防止污染和损坏。

适用范围：

在建筑工程中，由于基材不同的表面特性，分为以下几种：

- 1、用于多孔的强吸水性材料，如：[加气混凝土](#)、[石膏板](#)等；
- 2、用于较平滑的低吸收性材料，如：现浇[混凝土](#)等；
- 3、用于无孔的不吸水材料，如：[PVC](#)、[基板](#)等有机材料[板材](#)、[釉面砖](#)等。

包装贮存：

- 1、本产品应存放于干燥、通风之处，防水防潮，保质期为6个月，超过保质期重新检验合格后方可使用；
- 2、本产品为无毒、不燃产品，可按非危险品运输、存放。