

# 回收废旧高锆砖

产品名称	回收废旧高锆砖
公司名称	巩义市星火耐火厂
价格	2000.00/吨
规格参数	星火:星火 sic:sic 巩义:巩义
公司地址	巩义市南河渡镇康沟村
联系电话	0371-64157626 15736743053

## 产品详情

高锆砖含氧化锆67.23%、氧化硅32.77%。正方晶系，通常呈四角柱状。莫氏硬度7.5，20~1000 时的膨胀系数为 $4.2 \times 10^{-6}/$ 。熔点2430。体积密度3.60~4.3g/cm<sup>3</sup>。显气孔率0%~18%。荷重软化温度>1550。采用半干法压制和1600 下煅烧制取。主要用于盛钢桶内衬和连续注钢用定径水口。

纯锆英石砖是以锆英石为主晶相，简称高锆砖，是含锆质耐火材料的重要种类之一。

### 纯锆英石砖的生产

1、原料处理。锆英石砖的原料是精选的锆英石矿砂，简称锆沙。其中含锆英石的质量分数约90%。锆英石精矿砂粒度很细，而且单一，一般为0.1-0.2mm，不宜直接制成耐火砖。欲获得有粗颗粒的纯锆英石质耐火砖，通常要对精矿砂预先煅烧或高温熔制成锆英石熟料团块。煅烧熟料时，首先将一部分精矿砂磨成细粉，与另一部分精矿砂混合，用暂时性有机结合黏结制成料球或荒坯，在1500-1700度下煅烧。锆英石沙在煅烧时从900度开始产生收缩，达到大约1350度时趋于收缩停止，此后反而有所膨胀，在1700度以后又急剧收缩。锆英石精矿砂团块经煅烧后致密性提高，体积密度可达3.5g/cm<sup>3</sup>以上。

回收高锆砖，废旧高锆砖，二手高锆砖

巩义市星火耐火厂高价回收废旧耐火砖 耐火材料制品 碳化硅砖 碳化硅推板 碳化硅罐 碳化硅塔盘 碳化硅匣钵 碳化硅密封件 碳化硅沉池粉 氮化硅砖 氮化硅结合碳化硅砖 刚玉砖 铬刚玉砖 锆刚玉砖 硅莫砖 高铬砖 高锆砖 镁砖 镁碳砖 镁铬砖 碳砖 石墨电极 氧化铝空心球砖 二手窑炉设备 反应烧结碳化硅 隧道窑 梭式窑推板窑 碳化硅陶瓷 倒焰窑 重结晶碳化硅 氮化炉 氧化铝陶瓷辊棒——瓷管

