

POM WR-01宝理

产品名称	POM WR-01宝理
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	生产厂商:日本宝理 牌号:WR-01 特性:耐温
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼(注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

POM WR-01宝理--专业供应

Chlorinated water resistant

WR-01 物性表

基本信息

形式

加工方法

部件标识代码 (ISO 11469)

物理性能额定值单位制测试方法

防潮性

粒子

注射成型

>POM

1.41

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

10

溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)

8.00

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

1.2

硬度额定值单位制测试方法	80
拉伸模量额定值单位制测试方法	2400
拉伸应力	58.0
标称拉伸断裂应变	38
弯曲模量	2200
弯曲应力	76.0
摩擦系数	
Dynamic 1	0.25
与钢 - 动态 2	0.19
磨损因数	
0.98 MPa, 0.30 m/sec 3	< 1.0
0.98 MPa, 0.30 m/sec 4	20
0.060 MPa, 0.15 m/sec 5	3500

0.060 MPa, 0.15 m/sec 6	10000
筒式梁弯曲强度测试方法	5.6
热变形温度值单位制测试方法	78.0
线形热膨胀系数	
流动 : 23 到 55 ° C	1.2E-4
横向 : 23 到 55 ° C	1.2E-4
表面电阻额定值单位制测试方法	5.0E+13
体积电阻率	1.0E+13
介电强度 (3.00 mm)	19
补充信息额定值 注: 额定值单位制	CF2001 80.0 到 90.0
干燥时间	3.0 到 4.0
加工 (熔体) 温度	190 到 210
模具温度	60.0 到 80.0

注塑压力

49.0 到 98.0

螺杆转速

100 到 150