PPA美国苏威AFA-6133 V0 Z

产品名称	PPA美国苏威AFA-6133 V0 Z
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国苏威代理商 型号:AFA-6133 V0 Z 产地:美国
公司地址	总部位于香港,大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

Amodel AFA-6133 V0 Z 物性表

基本信息黄卡编号

E95746-253234

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料,33%填料按重量

添加剂

阻燃性

特性


尺寸稳定性良好

刚性,良好

高强度

良好的电气性能

流动性高



```
物理性能干燥调节后的单位制测试方法密度1.68--g/cmISO 1183/A收缩率ASTM
D955
     流动0.30--%ASTM D955 横向流动0.60--%ASTM D955吸水率 (24
hr)0.20--%ASTM D570机械性能干燥调节后的单位制测试方法拉伸模量 --1610013700MPaASTM
D638 23 ° C1450014500MPaISO 527-2 100 ° C91709200MPaISO
527-2 150 ° C59305900MPaISO 527-2 175 ° C51005100MPaISO
527-2拉伸应力 屈服, 23°C186186MPaISO 527-2 屈服, 100°C114114MPaISO
527-2 屈服, 150° C75.275.2MPalSO 527-2 屈服, 175° C63.463.4MPalSO
527-2 --199166MPaASTM D638伸长率 断裂1.71.7%ASTM D638 断裂,
23°C1.61.6%ISO 527-2 断裂, 100°C2.42.4%ISO 527-2 断裂, 150°C5.15.1%ISO
527-2 断裂, 175° C4.94.9%ISO 527-2弯曲模量 --1310013300MPaASTM
D790 23 ° C1260012600MPaISO 178 100 ° C80708100MPaISO
178 150 ° C49605000MPaISO 178 175 ° C46204600MPaISO
178弯曲强度 --224229MPaASTM D790 23°C259259MPaISO
178 100 ° C161161MPaISO 178 150 ° C101101MPaISO
178 175°C87.688.0MPaISO 178压缩强度145--MPaASTM D695剪切强度80.062.1MPaASTM
D732冲击性能干燥调节后的单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 23°C14--kJ/mISO
179/1eA 23°C--14kJ/mISO 179/2eA简支梁无缺口冲击强度 (23°C)4647kJ/mISO
179/1eU悬壁梁缺口冲击强度 --8580J/mASTM D256 23°C8.28.0kJ/mISO
180/1A无缺口悬臂梁冲击 --690--J/mASTM D256 23°C4444kJ/mISO
180/1U热性能干燥调节后的单位制测试方法热变形温度 1.8 MPa, 未退火282282°CISO
75-2/Af 1.8 MPa, 退火277--。 CASTM D648熔融温度 --310310。 CISO
11357-3 --310-- ° CASTM D3418线形热膨胀系数ASTM E831 流动:0到
100°C1.7E-5--cm/cm/°CASTM E831 流动: 100 到 200°C7.0E-6--cm/cm/°CASTM
E831 横向:0到100°C6.4E-5--cm/cm/°CASTM E831 横向:100到
200 ° C1.1E-4--cm/cm/ ° CASTM
E831电气性能干燥调节后的单位制测试方法表面电阻率1.0E+15--ohmsASTM
D257体积电阻率1.0E+15--ohms · cmASTM D257介电强度 (3.18 mm)24--kV/mmASTM
D149介电常数ASTM D150 100 Hz4.40--ASTM D150 1 MHz4.10--ASTM
D150耗散因数 (1 MHz)0.011--ASTM D150相比耐漏电起痕指数(CTI)PLC 1--UL
746高电弧燃烧指数(HAI)UL 746 0.749 mmPLC 0--UL 746 1.50 mmPLC 0--UL
746 3.00 mmPLC 0--UL 746热丝引燃 (HWI)UL746 0.749 mmPLC 0--UL
746 1.50 mmPLC 0--UL 746 3.00 mmPLC 0--UL
746可燃性干燥调节后的单位制测试方法UL 阻燃等级 1(0.800 mm)V-0--UL 94注射干燥单位制干燥温度<
120°C干燥时间4.0hr建议的最大水分含量0.030到 0.060%料筒后部温度327到 332°C料筒中部温度316到
324°C料筒前部温度316到324°C加工(熔体)温度321到338°C模具温度65.6到
```

93.3°C注射说明射出速度: 34英寸/秒 保压压力:射出压力的50%