

## 东丽PA66（中国）总代理商报价

产品名称	东丽PA66（中国）总代理商报价
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:东丽PA66 型号:CM3004-V0 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

上海市达双塑胶原料有限公司

长期供应无卤阻燃V0尼龙66塑胶原料

欢迎来电咨询或来公司参观考察

我们的宗旨：

『诚信第一、品质第一、服务第一』

专业渠道、专业团队、专业服务』

奥亚塑胶是你理想的合作伙伴

服务热线：138-1840-1469 杨先生

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十

网上报价随时有波动，最新价格：请电议或面议

东丽 TORAY AMILAN PA66 CM3004-V0

产品描述 材料标示>PA66-V0< 颜色本色/Natural UL档案号E41797 材料特性无卤 材料形状颗粒状/Pellet  
加工方式注射成型/Injection molding

测试单位转换:

MPa kgf/cm<sup>2</sup> psi

物理性能条件测试标准数据单位 比重ISO 11831.19g/cm 吸水性(23 ° C, 24 hr)ISO 621.10% 吸水性(23 ° C, 50RH)ISO 627.50% 硬度条件测试标准数据单位 洛氏硬度ISO 2039-2120R  
机械性能条件测试标准数据(常态)数据(湿态)单位 拉伸强度23 ° CISO 527-28565MPa 断裂伸长率23 ° CISO 527-27.57.5% 弯曲强度23 ° CISO 17812576MPa 弯曲强度-40 ° CISO 178170MPa 弯曲模量23 ° CISO 17835001500MPa 简支梁缺口冲击强度23 ° CISO 179/1eA4.513kJ/m 简支梁缺口冲击强度-40 ° CISO 179/1eA4.5kJ/m 简支梁无缺口冲击强度23 ° CISO 179/1eU140kJ/m 热性能条件测试标准数据单位  
热变形温度0.45MPa 未退火ISO 75-2/Bf244 ° C 熔融温度ISO 11357-3265 ° C  
电气性能条件测试标准数据单位 体积电阻IEC 600931.0E+13 .cm 绝缘强度3.00mmIEC 60243-128KV/mm 介电常数23 ° CIEC 602505.201 MHz 耗散因数23 ° CIEC 602500.0701 MHz 耐电弧性IEC 61621127s  
相对漏电起痕指数IEC 60112 > 600V 阻燃性条件测试标准数据单位 防火等级ALL ColorUL-940.25mmV-0 防火等级ALL ColorUL-940.38mmV-0 防火等级ALL ColorUL-940.66mmV-0 防火等级ALL ColorUL-941.50mmV-0 防火等级ALL ColorUL-943.00mmV-0 注塑成型条件条件建议值单位  
干燥温度70-80 ° C 干燥时间4.0-12Hr 建议水份含量<=0.20% 料筒后部温度250-280 ° C  
料筒中部温度260-290 ° C 料筒前部温度270-300 ° C 喷嘴温度270-310 ° C 模具温度60-140 ° C。

东丽PA66（中国）总代理商报价

如您未找到合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，可以随时来电至上海达双塑胶公司咨询，我司将有专业技术人员替您解答疑惑，非常乐意为您效劳！注:25公斤/包起订,量多从优，款到发货。