

法国罗地亚-PA66 -A216 V20

产品名称	法国罗地亚-PA66 -A216 V20
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:A216 V20 产地:法国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海达双贸易有限公司

【经营范围】

主要产品有

经营工程塑料:PA6、PA66、PA612、PA46、PA12、PC/ABS、PBT、PPS、PEI、PPO、LCP、PPA、POM

通用塑料:HDPE、LDPE、LLDPE、ABS、AS(SAN)、HIPS、GPPS、EVA、EAA.

热塑性弹性体:CPE、POE、PBE、SBR、SBS、SEBS、SIS、TPE、TPEE、TPO、TPU、TPV、TPX.

长期供应法国罗地亚-PA66 -A216 V20 货源稳定 欢迎来电订购；

名称：罗地亚(TECHNYL)PA66原料描述：聚酰胺树脂，英文名称为polyamide，简称PA。俗称尼龙(Nylon)。透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252。脆化温度-30。热

分解温度大于350 。连续耐热80-120 ,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀。PA66广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。注射压力:通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。然而,如果储存容器被打开,那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105 ,12小时的真空干燥。融化温度:260~290 。对玻璃添加剂的产品为275~280 。融化温度应避免高于300 。模具温度:建议80 。模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件,如果使用低于40 的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。注射压力:通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。

本公司(达双)长期现货供应罗地亚(TECHNYL)PA66系列塑料,欢迎广大客户前来咨询洽谈,欲要了解原料物性及实时价格,请在本网页加在线QQ或者通过电话联系我司销售部,感谢您关注我们的产品信息。