

环氧富锌底漆含锌量60统一价格28元

产品名称	环氧富锌底漆含锌量60统一价格28元
公司名称	山东奥晖漆业集团有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 附着力:1级 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺镇
联系电话	15865370699

产品详情

环氧富锌底漆含锌量60统一价格28元

组成：由环氧树脂、超细微锌粉、特种添加剂组成漆基，以聚酰胺为固化剂。使用时按规定比例混合，充分搅拌均匀后在规定时间内用完。

特性：快干、漆膜坚韧、附着力强。具有优良的电化学保护、导静电和防锈性能。不宜用作与酸、碱等强腐蚀介质直接浸泡的配套底漆，也不宜直接涂装醇酸等油性面漆。

用途：适用于钢材表面作保养底漆或防锈底漆。常应用于：大型钢结构件、船舶组件、桥梁组件、海洋工程结构件、输油输水管道、水库闸门、化工贮罐、石油贮罐等。

产品特性：

具有优异的硬度、附着力、耐潮湿、耐盐雾和防锈性能，涂料不燃不爆，喷砂(丸)后涂上底漆，可以气割、施焊。无毒无味，最长覆涂间隔时间可达一年以上，属高科技环保产品。涂膜具有优异的电化学防腐性能，坚硬耐磨(施工作业中不易破坏涂层)、耐高低温、耐油、耐各种有机溶剂、化学品、耐候性好。

施工说明：

配套用漆：可与环氧磁漆、氯化橡胶面漆、丙烯酸聚氨酯磁漆等配套使用。

表面处理：该产品对油污等有机物有很强敏感性，钢铁表面处理不完全或存在污染物均无法使用本品，其表面处理等级必须达到Sa3级标准，并有一定粗糙度，推荐使用喷砂除锈方法。

涂装方法：本涂料作为底漆使用，推荐膜厚35-40um,作为热喷铝、热喷锌的封闭涂料时，推荐膜厚40-50um.

理论涂量：5-6m²/kg（膜厚约40um）

复涂间隔：（25 ° C）最小间隔8小时

适用期：（25 ° C）6小时

技术指标：

项目

指标

漆膜颜色及外观

灰色，漆膜平整均匀

干燥时间，h

表干

0.1

实干

24

冲击 cm

40

耐盐水性(3%NaCl) ，48h

无变化

柔韧性 mm

1

附着力，级

1

施工说明

表面处理：钢铁表面必须清洁干燥，无松散漆层、油脂及其它污垢物。表面喷砂处理至瑞典标准Sa 2.5级，表面粗糙度达到Rugotest标准NO?3 BN9a，涂装前除去尘埃及砂粒。特殊表面处理请向本公司技术部查询。

常用配套体系

底漆：联迪环氧富锌底漆P5160涂一遍，参考用量：0.1L/m²，即10m²/L；

中间漆：联迪环氧云铁厚浆漆U5690涂一遍，参考用量：0.1L/m²，即10m²/L；

面漆：联迪氟碳面漆F5801涂一至二遍，参考用量0.22L/m²，即90m²/组（20L）。

施工方法：无空气喷涂、刷涂、滚涂或普通喷涂。

稀释剂：T0220

（大体积用量）刷涂和滚涂10%

无空气喷涂10%

普通喷涂15%

清洗剂：T0220