香水瓶盖PC2000沙林树脂SURLYN杜邦

产品名称	香水瓶盖PC2000沙林树脂SURLYN杜邦
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	物理性能:熔融指数4.5 沙林特性:钠离聚物 注射成型:熔融温度285
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

香水瓶盖PC2000沙林树脂SURLYN杜邦

品牌　产地　型号　级别与性能

SURLYN 美国杜邦 1652SR （吹塑薄膜）挤出FDA 滑动；良好的脱模性

SURLYN 美国杜邦 NWL （吹塑薄膜）挤出FDA

SURLYN 美国杜邦 PC100 注射成型FDA

SURLYN 美国杜邦 PC2000 注射成型FDA 高透明 香水瓶盖专用料

SURLYN 美国杜邦 8020 吹塑成型挤出

SURLYN 美国杜邦 8940 高尔夫球专用料，吹塑/注塑/挤出 钠离子聚合物

SURLYN 美国杜邦 8528 吹塑成型挤出

SURLYN 美国杜邦 8945 （高流动） 吹塑成型挤出

SURLYN 美国杜邦 9320 吹塑成型挤出

SURLYN 美国杜邦 9910 吹塑成型挤出FDA

SURLYN 美国杜邦 9950 注射成型FDA

SURLYN 美国杜邦 AE4500 高透明 香水瓶盖专用料

SURLYN 美国杜邦 1601
良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；低凝胶

SURLYN美国杜邦8150 良好的强度；高透明；良好的撕裂强度；良好的耐磨性能；低温韧性

SURLYN运动器材领域：高尔夫球壳，冲浪板，滑雪板表层，滑雪靴，滑冰靴，雪曲棍球头盔，鞋后跟内衬，牛仔竞技保护背心。实际加工温度通常需根据特定设备来设定。运动鞋沙林鞋后衬、舌令鞋后衬、鞋后衬长期供应沙林副牌透明粒子，可用于鞋后衬，高温热熔胶港宝等鞋材挤出注塑成型，鞋后衬，耐低温耐磨