

DM砌筑砂浆

产品名称	DM砌筑砂浆
公司名称	河南涵宇特种建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路东明路名门国际中心
联系电话	0371-63135555

产品详情

产品介绍：

HY-DM砌筑砂浆是由经干燥筛分处理的细基料与水泥、保水增稠材料及根据需要掺入的外加剂,矿物掺合料等组分按一定比例混合而成的固态混合物。

产品特点：

本产品具有施工性优良、粘结强度高、耐久、抗震、干缩率低等特点，能使砌块与砌块粘结形成耐久、稳定牢固的整体结构。

技术指标：

种类 强度等级		砌筑砂浆
		DMM5 DMM20
		DMM7.5 DMM25
		DMM10 DMM30
		DMM15
凝结时间 (h)		3-9
2h稠度损失 (%)		30
28天粘结强度 (Mpa)		——
保水率 (%)		88
28天抗压强度 (Mpa)		其强度等级
28天收缩率 (%)		——
抗冻性	强度损失率%	25
	质量损失率%	5

适用范围：

适用于各种砌体及砌块。

施工工艺：

- 1、砌筑时应控制砌体材料含水率，不得随浇随砌；
- 2、采用铺浆法砌筑砖砌体时，一次铺浆长度不得超过750mm，当施工期间环境温度超过30℃时，一次铺浆长度不得超过500mm；
- 3、砖砌体、小砌块砌体，每日砌筑高度宜控制在1.5m以下，对石砌体，每日砌筑高度不应超过1.2m；
- 4、砌筑时灰缝应饱满，竖向灰缝应采用加浆或挤浆法，使其灰缝饱满，严禁先干砌后灌缝；
- 5、砌筑完毕后应及时清除表面多余的灰浆；
- 6、砌好的砌块需要移动时，应刮除原有砂浆，重新铺砌；
- 7、阴雨天施工时，应防止雨水直接冲淋砌体和砂浆；
- 8、本产品应随拌随用，拌和均匀的砂浆应在3h内用完。

包装贮存：

- 1、本产品应存放于干燥、通风之处，防水防潮，保质期为6个月，超过保质期重新检验合格后方可使用；
- 2、本产品为无毒、不燃产品，可按非危险品运输、存放。