

日本东丽PBT中国上海总供应商

产品名称	日本东丽PBT中国上海总供应商
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	东丽PBT:日本东丽PBT
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

产品详情

日本东丽PBT中国上海总供应商，日本东丽PBT，日本东丽PBT代理商，上海伦信塑化有限公司长期销售PBT东丽塑胶原材料颗粒，价格实惠，质量优异。欢迎各位来电咨询！

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1101G-30

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1101G-X08

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1101G-X50

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1101G-X53

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1101G-X54

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1101H

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1151W-X01

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1154W

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1158W

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1164G-15T2

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1164G-30FE

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1164G-30T2

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1184G-A15

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1184G-A30N1

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1201G-15

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1401-X04

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1401-X06

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1401-445

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1401-X31

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 1494X02

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 5101G-15

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 5101G-30U

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 5107G

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 5151G

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 5174GX11

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 5201-X10

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 5201-X11

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 7151G-X01

日本东丽 PBT 原料颗粒牌号 7164G-30

加工条件

干燥温度 ()

110 ~ 120

干燥时间约 (hr)

2 ~ 3

模具温度 ()

50 ~ 75

残料量 (mm)

2 ~ 6

熔胶温度 ()

250 ~ 270

背压 (MPa)

5 ~ 10

注射压力 (MPa)

100 ~ 140

锁模力约(ton/in²)

3 ~ 4

注塑速度

高速

回料转速(rpm)

70 ~ 90

螺杆类别

标准螺杆 (直通式喷嘴)

停机处理

关料闸啤清即可

碎料翻用 (%)

15 ~ 25

备注：防火PBT需要用PE料过炮，水口料不宜回收利用。

模具制作

合适壁厚mm)

1.5 ~ 4 (排气要充分)

浇口设计

不宜用热流道系统；大部分浇口均宜，因为需高速注塑，

浇口通常要较大，针点形、潜水浇口的直径应为1.5mm

收缩率（%）

1.7 ~ 2.3%，成型后48小时内仍有少许收缩（0.05%）