

提供机场嵌缝胶厂家直销量大从优

产品名称	提供机场嵌缝胶厂家直销量大从优
公司名称	任丘市锚固金属制品有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	金坤 锚固:金坤 锚固 25 30 32:25 30 32 河北省任丘市牛村开发区:河北省任丘市牛村开发区
公司地址	任丘市雁翎工业园区北区
联系电话	0317-2619777 15128766550

产品详情

产品标题：改性聚氨酯密封胶（同扬570）

· 产品简介：同扬570是一款具有持久弹性，与大部分塑料件有良好粘接性能的单组分快速固化改性聚氨酯建筑密封胶。异氰酸酯，无溶剂，无硅树脂和PVC，气味小；低VOC含量，固化不产生气泡，可在高温下固化。无需特殊处理与大多数基材粘接性好，单组分，湿固化，触变性极好，立面施工不流淌，施工简单。高弹性，内聚力强，不开裂，耐黄变，耐紫外性能优异。

产品详情：

型号：同扬570 适用：木材，大理石，陶瓷密封防水 优点：绿色环保，高温不起泡

同扬570改性聚氨酯密封胶

产品特征

无异氰酸酯，无溶剂，无硅树脂和PVC，气味小。

低VOC含量。

固化不产生气泡，可在高温下固化。

无需特殊处理与大多数基材粘接性好。

单组分，湿固化，触变性极好，立面施工不流淌，施工简单。

高弹性，内聚力强，不开裂。

耐黄变，耐紫外性能优异。

主要用途

主要用于木材、大理石和陶瓷的密封防水。

玻璃胶条与玻璃和框架的粘接与密封。

给排水管道的接缝与伸缩缝的密封防水。

大部分塑料件（ABS、PVC）的粘接与密封

技术参数

系列编号

同扬570

试验方法

外观

白色，均质膏状

密度(g/cm³)

1.40 ± 0.1

GB/T 13477.2

下垂度(mm)

0

GB/T 13477.6

邵氏硬度

30 ± 5

GB/T 531.1

拉伸强度(MPa)

1.0

GB/T 528

断裂伸长率(%)

350

GB/T 528

撕裂强度

6

GB/T 529

质量损失率(%)

3

GB/T 13477.19

表干时间(min)

60~180

GB/T 13477.5

固化速度(mm/24h)

3~5

HG/T 4363

挤出性(ml/min)

150

GB/T 13477.4

污染性

无

GB/T 13477.20

施工温度()

+5~+35

/

以上数据是在 23 ± 2 、 $50 \pm 5\%RH$ 下的检测数据。

表中所给的数据是该系列产品的通用型号的性能指标，具体每一种产品的性

能指标见相关数据。

保质期与贮存条件有直接的关系,特殊产品的贮存条件参考对应的说明。

谨慎使用在被污染和不洁的基面以及潮湿有水基面。

特殊基材使用前需进行粘接适应性测试。

包装信息

310ml支, 铝管包装

600ml/支, 铝膜包装

贮存运输

运输：防潮，防雨淋，防晒，防高温，远离热源，小心轻放，禁止挤压碰撞。

贮存：密封并贮放在低温、干燥处，建议贮存于温度5~25 、湿度 50%RH的环境中。

保质期

9个月