

# 氟凝防水防腐涂料

产品名称	氟凝防水防腐涂料
公司名称	贵州欣鹏达商贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	九里光:九里光 上海:上海
公司地址	安顺开发区黄果树（川渝）电商产业园（注册地址）
联系电话	17621355288

## 产品详情

氟凝防水防腐涂料 九里光（上海）科技出品 176-2135-5288

**组成** 由氟凝预聚体、羟基反应物添加剂、催化剂、溶剂等组成的防水防腐涂料。

**主要特性** 涂料粘度小，渗透力强，涂膜机械性能好与被涂物表面粘结强度高；

具有优越的耐化学药品，耐热及耐辐射性能；

强度高，耐磨且具光泽；

防腐蚀性能优异，涂膜耐油、耐酸、碱、盐、耐化学药品及工业废气；

漆膜的耐水及抗渗性能突出。

**用途** 用于混凝土表面、化工设备、管道、油罐以及水闸、水坝、码头、矿井等设施或设备的防腐；用于建筑设施、室内地坪、地下室、水塔、水池、车库、隧道、地下建筑物、水工构筑物等混凝土的表面防水、防潮。

**基本参数** 颜色  
各色

有光 光泽

55~65% 固体份含量

50 μ m 干膜厚度

250g/m<sup>2</sup> 理论用量

28 闪点

干燥时间 ( 25 ) 表干 2h , 实干 24h , 完全固化7d

复涂间隔时间 底材温度 5  
25 40

最短 24h  
10h 6h

最长  
不限制

表面处理 所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

涂有车间底漆的钢材 清洁、干燥和完好的经认可的车间底漆。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询我公司技术部。

混凝土的表面  
表面平整、坚实、洁净、干燥，不空鼓、不起砂、不开裂、无油脂。

含水率不应大于6%。

水泥混凝土强度等级不小于C15。

其它表面 该产品用于其它底材，请咨询我公司技术部。

前道配套用漆 氟凝防水防腐涂料。

后道配套用漆 氟凝防水防腐涂料。

施工条件 底材温度不低于5 ，且至少高于空气露点温度3 （温度和相对湿度应在底材附近测量）。通常需要良好的通风，以确保油漆正常干燥。

**施工方法**            喷涂：无气喷涂或有气喷涂。推荐采用高压无气喷涂。采用有气喷涂应注意调整涂料粘度和气压。稀释剂不宜超过10%，否则影响涂层性能。

刷涂：建议在预涂和小面积涂装时采用，但必须达到规定的干膜厚度。

**施工参数**            混合比（重量）  
见产品包装桶上标签，搅拌均匀

混合后使用寿命（23℃）  
4小时（随温度升高而减少）

稀释剂/清洗剂  
Q系列专用稀释剂

#### 无气喷涂的指导性数据

喷嘴压力  
150~180千克力/平方厘米

喷嘴孔径  
0.4~0.5毫米

喷涂幅度  
40~80度

稀释量  
0~10%（以油漆重量计）

**包装及贮存**            按照国家规定包装、贮存。贮存环境应干燥、阴凉、通风良好，避免高温，远离火源。包装容器须保持密闭。有效贮存期为12个月。

**包装规格**            25KG/组。

**注意事项**            室外施工底材温度低于5℃时，A、B组份的固化反应变慢或停止，不宜施工。

**健康和安全**            请注意包装容器上的警告标识。在通风良好的环境下使用。不要吸入漆雾，避免皮肤接触。油漆溅在皮肤上要立即用适合的清洗剂、肥皂和水冲洗。

溅入眼睛要用水充分冲洗，并立即就医治疗。

**声明**            本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说明书的权利。