

淮安搅拌桶 南通化工搅拌桶 PP塑料搅拌罐 化工容器 PP反应釜

产品名称	淮安搅拌桶 南通化工搅拌桶 PP塑料搅拌罐 化工容器 PP反应釜
公司名称	江西蓝耀环保科技有限公司
价格	435.00/个
规格参数	
公司地址	江西省赣州市章贡区沙市镇323国道党校直行200米
联系电话	0797-5021967 18070375511

产品详情

淮安搅拌桶 南通化工搅拌桶 PP塑料搅拌罐 化工容器 PP反应釜

材料选择

- 1) 耐腐蚀性能 (耐化学性能) PPH/HDPE是一种非极性塑料, 化学性能稳定, 除强氧化酸 (发烟硫酸、浓硝酸) 和对其有软化或溶胀作用的有机化合物外, 大部分化学介质均可储存。
- 2) 耐热性 PPH软化温度为150 , 可在100 下安全长期使用。 HDPE的软化温度100 , 可在60 下长期使用。
- 3:PP和PPH的塑料性能: 主要是他们的热膨胀系数
- 3) 焊接性能好, 同材质产品可采用多种方法焊接, 焊接系数可达0.9以上; 焊接质量好, 焊缝强度与母体强度基本相同。
- 4) 产品寿命长, 正确的使用, 寿命可超过20年; 苛刻条件下也能保证使用10年以上。
- 5) 无毒、卫生、环保, 可储存食品类物质, 材料可回收利用。

聚丙烯 (PPH) 性能表

项目	典型值	单位	测试方法
密度	905	kg/m ³	??????ISO 1183
熔流率(230 /2.16kg)	0.3	g/10 min	??????ISO 1133
熔流率(190 /5.0kg)	0.6	g/10 min	??????ISO 1133
屈服应力(50mm/min)	36	MPa	????ISO 527-2
屈服变形(50mm/min)	10	%	????ISO 527-2
抗张模量(1mm/min)	1650	MPa	?? ?ISO 527-2
Charpy冲击强度,开槽 (+27		KJ/m ²	??? ISO 179/1eA

3)			
?????? 开槽 (-20)	2	KJ/m ²	??? ISO 179/1eA
维卡软化温度B(50N)	95		??? ISO 306

高密度聚乙烯 (HDPE) 性能表

项?目	典型值	单位	测试方法
密度 (基本树脂)	950	kg/m ³	?ISO 1183/ISO 1872-2
密度 (化合物)	960	kg/m ³	?ISO 1183/ISO 1872-2
熔流率(190 /2.16kg)	< 0.1	g/10min	ISO 1133
熔流率(190 /5.0kg)	0.25	g/10min	ISO 1133
拉伸屈服应力	25	MPa	ISO 527-2/ISO 1872-2
断裂伸长率	> 600	%	ISO 527-2/ISO 1872-2
Charpy冲击强度,开槽 (0)	16	KJ/m ²	ISO 179/1eA
肖氏硬度 (Shore D)	60		??ISO 868
碳黑含量	2	%	??ASTM D 1603
脆化温度	< -70		? ASTM D 746
耐环境应力开裂 (10% I gepal) , F50	> 10000	h	?ASTM D 1693-A
热稳定性 (210)	15	min	??EN 728