

日本正牌POM日本宝理POM M90

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 日本正牌POM日本宝理POM M90 |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 日本宝理:POM M90 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101 |
| 联系电话 | 13532886152 |

产品详情

TEPCON M90 物性表

基本信息黄卡编号

E146187-223361

特性

共聚物

UL文件号

E146187

形式

粒子

部件标识代码 (ISO 11469)

>POM

物理性能额定值单位制测试方法密度1.41g/cmISO

1183机械性能额定值单位制测试方法拉伸应力62.0MPaISO 527-2标称拉伸断裂应变35%ISO

527-2弯曲模量2500MPaISO 178弯曲应力87.0MPaISO

178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度6.0kJ/mISO

179/1eA热性能额定值单位制测试方法热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)95.0 ° CISO

75-2/A线形热膨胀系数内部方法 流动: 23 到 55 ° C1.2E-4cm/cm/ ° C内部方法 横向: 23 到

55 ° C 1.2E-4cm/cm/ ° C 内部方法 电气性能 额定值 单位制 测试方法 介电强度 (3.00 mm) 19kV/mm IEC
60243-1 漏电起痕指数 > 600V IEC 60112 可燃性 额定值 单位制 测试方法 UL 阻燃等级 HBUL 94