

江苏乐景环氧磷酸锌底漆 重防腐专用油漆

产品名称	江苏乐景环氧磷酸锌底漆 重防腐专用油漆
公司名称	江苏乐景贸易有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	丰县华山镇兴华路西侧（注册地址）
联系电话	0516-67048500 15950671055

产品详情

我公司主要经营粉末涂料、丙烯酸聚氨酯油漆、丙烯酸油漆、醇酸油漆、环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、氯化橡胶漆、氯磺化聚乙烯漆、有机硅耐高温漆、氟碳漆、防火漆、原子灰、水性漆、自喷漆以及配套稀释剂

我们的地址：江苏省徐州市金山桥开发区淮海五金机电城一期电话：0516-67048500联系手机：15950671055 期待您的咨询

环氧磷酸锌底漆（双组份）

一、组成：该漆是由磷酸锌、环氧树脂、防锈颜料、填料、增塑剂组成一组份，固化剂为另一组份组成的双组份涂料

二、主要特性：漆膜具有耐水性和耐盐水性能

漆膜坚韧具有良好的附着力和耐冲击性能

具有优异的耐油性和耐溶剂性能，耐化学性能

三、用途：适用于钢铁表面、铝及其它有色金属表面，附着力强，耐热性好，不易反锈，有良好的耐腐蚀性能

四、技术参数：

项目

检测指标

颜色

灰色、铁红色

固体份

65%

漆膜外观

平整光滑

粘度 (涂-4 # 杯)S

110-180

硬度

3H

冲击 kg*cm

50

表干 23

0.5 (h)

实干 23

12 (h)

耐水性 h

48不变

耐120 # 汽油 h

4

闪点

25

细度 m

40

柔韧性 mm

1

附着力 划格法 级

最短复涂时间 h >

10

24

20

20

30 以上

12

五、建议涂装道数：二道，干膜厚度60微米

六、配套用漆：环氧类、氯化橡胶类、聚氨酯类、丙烯酸类面漆等。

七、表面处理： 有氧化皮钢材：手工（电动工具）处理至Sa2级

无氧化皮钢材：手工（电动工具）打磨至St2级

焊接切割或火工校正烧损部位：除去焊渣、飞溅物、打磨平整后，手工（电动工具）打磨至St2级

八、贮存：符合HG/T2458-93标准

九、注意事项： 本品易燃，应贮存于通风阴凉处，远离热源，火源，避免阳光直射

采取适当的预防措施以避免皮肤及眼睛与油漆接触

切勿呼吸涂装时产生的漆雾，请使用适宜的防护用具

弃置废漆及包装物时必须符合当地环保条例

本产品保质期一年，超过保质期后经检验合格仍可使用，使用前应充分搅拌