

N06625,Inconel625,Alloy625,NS336

产品名称	N06625,Inconel625,Alloy625,NS336
公司名称	上海唐梦特种合金有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	管材:齐全 丝材:齐全 其他:齐全
公司地址	上海市金山区南亭公路5567号
联系电话	021-60130400 13818646792

产品详情

N06625,Inconel625,Alloy625,NS336,GH3625,NCF625,2.4856 在很多介质中都表现出极好的耐腐蚀性：在氯化物介质中具有出色的抗点蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀和侵蚀的性能。具有很好的耐无机酸腐蚀性，如硝酸、磷酸、硫酸、盐酸等，同时在氧化和还原环境中也具有耐碱和有机酸腐蚀的性能。有效的抗氯离子还原性应力腐蚀开裂。在海水和工业气体环境中几乎不产生腐蚀，对海水和盐溶液具有很高的耐腐蚀性，在高温时也一样。焊接过程中无敏感性。在静态或循环环境中都具有抗碳化和氧化性，并且耐含氯的气体腐蚀。应用领域：含氯化物的有机化学流程工艺的部件，尤其是使用酸性氯化物催化剂的场合，制造纸浆和造纸工业的蒸煮器和漂白池，烟气脱硫系统中的吸收塔、再加热器、烟气进口挡板、风扇（潮湿）、搅拌机、导流板以及烟道等，制造应用于酸性气体环境的设备和部件，乙酸和乙酐反应发生器，硫酸冷凝器。热加工：1. 热加工温度范围1150 ~ 900 ，冷却方式为水淬或其他快速冷却方式。2.

为得到最佳性能和耐腐蚀性，热加工后要进行退火处理。3.

加热时，材料可以直接送入已升温最高工作温度的炉子中，保温足够的时间后(每100mm 的厚度需要60分钟保温时间)迅速出炉，在规定的温度范围的高温段进行热加工。当材料温度降到低于热加工温度时，需重新加热。冷加工：1. 冷加工材料应为退火态，加工硬化率比奥氏体铬镍不锈钢大。2.

冷加工时，需进行中间退火。3. 当加工量大于15%时，热加工后要进行退火处理。

本公司生产供应各种规格的无缝钢管，圆钢，板材，锻件，法兰等。本公司生产供应各种规格的无缝钢管，冷轧板材，热轧板材，热轧圆钢，锻打圆钢，锻件，法兰等材料。公司主要生产供应的牌号有1、不锈钢 304、304L、316、316L、321、310S、309S、347、347H等2、超级不锈钢 904L、254MO等 3、双相钢 2205、2507、2304、2506等 4、沉淀硬化钢 17-7PH、17-4PH、15-5PH等5、高温合金系列 GH3030、GH3039、GH4169，GH4145、GH4033、GH3044等 6、monel合金 monel400、monelK-500、monel R 401等 7、哈式合金 C-276、哈C、C-2000、哈B2等 8、Inconel系列 Inconel600、Inconel601、Inconel 625、Inconel 718、InconelX-750等 9、Incoloy系列 Incoloy800、Incoloy825、Incoloy800H、Incoloy925、Incoloy926、Incoloy901等 10、精密合金

4J36、4J29、4J32、1J85、1J79等