

# 一级代理ABS，镇江奇美，一级代理PA-749SK

产品名称	一级代理ABS，镇江奇美，一级代理PA-749SK
公司名称	惠州市熙利塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	镇江奇美:1 757K:1 镇江奇美:1
公司地址	惠州市
联系电话	18306228159

## 产品详情

用途：汽车配件（仪表板、工具舱门、车轮盖、反光镜盒等），收音机壳，电话手柄、大强度工具（吸尘器，头发烘干机，搅拌器，割草机等），打字机键盘，娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪橇车等

比重:1.05克/立方厘米

燃烧鉴别方法：连续燃烧、蓝底黄火焰、黑烟、浅金盏草味

溶剂实验：环己酮可软化，芳香溶剂无作用

干燥条件：80-90 2小时

成型收缩率:0.4-0.7%

模具温度：25-70（模具温度将影响塑件光洁度，温度较低则导致光洁度较低）

融化温度：210-280（建议温度：245）

成型温度：200-240

注射速度：中高速度

注射压力：500-1000bar

特点：

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。
- 5、用途：适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件.
- 6、同PVC（聚氯乙烯）一样在屈折处会出现白化现象。

#### 成型特性：

- 1.无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时.
- 2.宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为 $>270$ 度).对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽、耐热塑件,模温宜取60-80度.
- 3、如需解决夹水纹，需提高材料的流动性，采取高料温、高模温，或者改变入水位等方法。
- 4、如成形耐热级或阻燃级材料，生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物，导致模具表面发亮，需对模具及时清理，同时模具表面需增加排气位置。

ABS树脂是目前产量最大，应用最广泛的聚合物，它将PS，SAN，BS的各种性能有机地统一起来，兼具韧，硬，刚相均衡的优良力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。

ABS工程塑料一般是不透明的，外观呈浅象牙色、无毒、无味，兼有韧、硬、刚的特性，燃烧缓慢，火焰呈黄色，有黑烟，燃烧后塑料软化、烧焦，发出特殊的肉桂气味，但无熔融滴落现象。

ABS工程塑料具有优良的综合性能，有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性，成型加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。

ABS工程塑料的缺点：热变形温度较低，可燃，耐候性较差。

了解更多更全面ABS代理商 型号 性能 价格 用途，请致电与我联系！

本公司还供应上述产品的同类产品：联系电话莫小姐：15119093218（微信同号）

ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)通用塑胶原料

- 1.ABS台湾奇美PA-764 高冲/防火阻燃级
- 2.ABS台湾奇美PA-764B 高冲/防火阻燃级
- 3.ABS台湾奇美PA-766A 高冲/防火阻燃级
- 4.ABS台湾奇美PA-766B 766高冲/防火阻燃级

- 5.ABS台湾奇美PA-777B耐热级 超耐热防火阻燃级
- 6.ABS台湾奇美PA-777E耐热级
- 7.ABS台湾奇美PA-777D超耐热防火阻燃级
- 8.ABS台湾奇美PA-768 PA-768R 透明级
- 9.ABS台湾奇美PA-767K PA-707K 高钢性级
- 10.ABS台湾奇美PA-767 通用级
- 12.ABS台湾奇美PA-747高抗冲级（安全帽头盔、摩托车挡版、鞋后跟、雪地运动用品等）
- 13.ABS台湾奇美PA-747S一般级
- 14.ABS台湾奇美PA-747 高抗冲
- 15.ABS台湾奇美PA-765 PA-765A 防火（高流动）
- 16.ABS台湾奇美PA-764 PA-764B 防火耐候级
- 17.ABS台湾奇美PA-758.758R.透明级
- 18.ABS台湾奇美PA-727.电镀级
- 19.ABS台湾奇美PA-737.食品级
- 20.ABS台湾奇美PA-757 高刚性
- 21.ABS台湾奇美PA-707 超高刚性
- 22.ABS台湾奇美PA-717C高冲击强度
- 23.ABS台湾奇美PA-709 超高冲击强度
- 24.ABS台湾奇美PA-746 高抗冲级
- 25.ABS镇江奇美PA-757K.PA-707K 高刚性级
- 26.ABS日本东丽700 900：透明级920；950 ABS日本东丽100G10增强级
- 27.ABS韩国LG：HI-121超高耐热级XR-409H(耐高温产品如电器产品、汽车引擎配件等)；
- 28.ABS韩国LG：HI-121H.XR-401.404N 耐热级 GP-2100，GP-2200
- 29.ABS美国GE：FR16 防火抗紫外线
- 30.ABS美国GE FR15U-BK 防火抗紫外线
- 31.ABS德国巴斯夫 GP-22 H110 通用型

32.ABS日本油墨化工：透明级TI-300、TI-600 TI-300A；

33.ABS日本电气化学：高抗冲TE-30、GR-2000；耐热高刚性TE-20；

34.ABS日本电气化学：透明级TH-21、CL-301、TP-801

35.ABS台湾台化AG15A1高光泽性，超高耐冲击性.AG15A0 AG22AT AG10AP AG10NP AG10NP

36.ABS台湾台化AG15E0 AE8000 AG1000 AX4000 AX4100

37.ABS台湾台化AG15E1 高光泽性，高刚性

38.ABS韩国锦湖HFA450，HFA705 HAM-8560 防火V0

39.ABS韩国锦湖HAG5210FR，HAG5220FR，HAG5230FR 防火V0 玻纤增强

40.ABS韩国锦湖HAG7210，HAG7220，HAG7230 ABS玻纤增强 韩国锦湖720V防静电

41.ABS镇江国亨D-1200A高强度V2阻燃ABS

(ABS)中文名称聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯，俗称不碎胶，属通用塑料。

优点：坚硬、易押出、易染色、难燃、耐冲击、表面性佳。

(一).用途：把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、电视机壳、复印机壳、机壳、化妆品盒、灯座、玩具、鞋跟、家电制品、

齿轮、汽车配件、挡泥板、扶手、冰箱内衬、叶片、轴承、把手、管道、接头、仪表壳、仪表板、盘、安全帽等。

(二).分类：吹塑成型ABS、挤出成型ABS、玻纤增强ABS、阻燃增强ABS、耐环境开裂ABS、

超高耐热ABS、冰箱薄板级ABS、阻燃6V级ABS、抗菌型ABS、

耐药性ABS、防静电ABS、耐磨高润滑ABS、

耐候性ABS、阻燃耐候抗“UV”ABS、ABS粉料、抗紫外线ABS。

ABS 台湾台化 AG15A1 通用级

用途:鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外设，手提箱。

特性:特性：高光泽性、高耐冲击性。

ABS 台湾台化 AG15A0 用途:鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外设，手提箱。

特性:特性：高刚性，一般成型。

ABS 台湾台化 AG15A3 注塑级

用途:鞋跟、玩具、时钟外壳、音响外壳、手提箱

特性:高光泽性，高刚性

ABS 台湾台化 AG10NP 挤出级

用途:押出成型制品，安全帽，管状制品

特性:特性：押出成型用，超高耐冲击性，高刚性

ABS 台湾台化 AG12A0 通用级

用途:鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱，板状制品，冰箱内壳。

特性:特性：高耐冲击性，一般成型

ABS 台湾台化 AG12A1 用途:鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱，板状制品，冰箱内壳

特性:高耐冲击性一般成型

ABS 台湾台化 ANC100 用途:防火级材料，电视外壳，电脑外壳，录影带机外机。

特性:特性：难燃性。

ABS 台湾台化 AG15E0 用途:鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱。特性:特性：高光泽性。

ABS 台湾台化 AG15E1 通用级

用途:鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱。

特性:特性：高光泽性，高耐用冲击性。

ABS 台湾台化 AF3500 用途:电话，计算机，音响，打字机等外壳，玩具，椅子，机车外壳，扫描器外壳。

特性:特性：高流动性、高耐冲击性。

ABS 台湾台化 ANC120 阻燃级

用途:防火级材料，电视外壳，电脑外壳，录影带机外壳。

ABS 台湾台化 AT5500 透明级

用途:透明板，冰箱内抽屉及隔板，实验室容器，蓄电池外壳。

特性:特性：透明。

ABS 台湾台化 AX4000 耐热级

用途:汽车零件,电器用品,吹风机,电视外壳

特性:特性:耐热性

ABS 台湾台化 AX4100 耐热级

用途:汽车零件,电器用品,吹风机,电视外壳特性:特性:耐热性

ABS优点：1、坚硬，易挤出；2、易染色；3、难燃；4、耐冲击；5、表面性佳

ABS用途：把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、安全帽、家电制品。

类别：吹塑成型ABS,挤出成型ABS,玻纤增强ABS,阻燃增强ABS,耐环境开裂ABS,极超耐热ABS,

冰箱薄板级ABS,阻燃5V级ABS,抗菌型ABS,耐药性ABS,防静电ABS,耐磨、高润滑ABS,耐候ABS,

阻燃耐候抗"UV"ABS,ABS粉料，抗紫外线ABS

1.具有高光泽、耐冲击、可电镀等特性之ABS树脂。一般用于家电、玩具等日常用品。目前一般级

ABS的产品种类主要有PA-707、PA-757、PA-717C、PA-727、PA-726、PA-747、PA-709及PA-797等

。

2.具高流动特性之ABS。一般用于大型家电、摩拖车外壳、薄肉成型品等成型用品。目前高流动级

ABS的产品种类主要有PA-756、PA-756S、PA-756H、PA-716、PA-746、PA-746H及PA-737等七种。

3.具低流动特性之ABS，适合押出板材及管件。一般用于冰箱内衬、手提皮箱、管材及大型容器等

。目前押出级ABS的产品种类主要有PA-747R、PA-747F、PA-747S及PA-709S等。

4.具难燃特性之ABS。一般用于计算机外壳及配件、电子产品、事务机器等需符合UL94规范要求之

产品。目前难燃级ABS的产品种类主要有PA-763、PA-764、PA-764B、PA-765、PA-765A、PA-765B

等。

5.具耐热特性之ABS，适合高温要求之产品。一般用于发热家电外壳、吹风机、暖风机及汽车零组

件如仪表板等。目前耐热级ABS的产品种类主要有PA-777B、PA-777D、PA-777E等三种。

6.具透明特性之ABS。一般用途与一般级ABS树脂相同。目前透明级ABS的产品种类主要为PA-758和

PA-758R

了解更多更全面ABS代理商 型号 性能 价格 用途，请致电与我联系！

本公司还供应上述产品的同类产品：联系电话莫小姐：15119093218（微信同号）