

进口拜耳PC/ABS湘远代理直营T65

产品名称	进口拜耳PC/ABS湘远代理直营T65
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国拜耳:PC/ABST65
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

密度1130Kg/mISO 1183物理性能额定值单位测试方法螺旋线流动长度 (260 .2x8.7mm)410mm熔融指数 (260)12cm/10minISO 1133成型收缩率ISO 2577 (500bar)0.55-0.75% (500bar)0.55-0.75%机械性能额定值单位测试方法IZOD冲击强度 (-30)NkJ/mISO 180-1U屈服应变 (50mm/min)4.2%ISO 527拉伸强度 (50mm/min)45MPaISO 527断裂点伸长率 (50mm/min)>50%ISO 527屈服应力 (50mm/min)52MPaISO 527IZOD缺口冲击强度 (23)45kJ/mISO 180-1AIZOD冲击强度 (23)NkJ/mISO 180-1UIZOD缺口冲击强度 (-30)41kJ/mISO 180-1A拉伸模量 (1mm/min)2200MPaISO 527电气性能额定值单位测试方法相对介电常数 (1MHZ)3.0IEC 250体积电阻率1E16 .mIEC 93介电强度35KV/mmIEC 243-1抗电弧径迹性 (溶液A)250等级IEC 112损耗因子 (100HZ)300.0001IEC 250相对介电常数 (100HZ)3.1IEC 250表面电阻率1E16 IEC 93损耗因子 (1MHZ)850.0001IEC 250加工性能额定值单位测试方法模具温度 (ISO 294)80 熔体温度260 ISO 294注射速度240mm/sISO 294热性能额定值单位测试方法线性热膨胀系数ASTM E-831 (23至55)0.810-4/K (23至55)0.8510-4/K热变形温度 (0.45MPa)122 ISO 75维卡软化温度 (50N;50K/h)118 ISO 306热变形温度 (1.80MPa)100 ISO 75其它性能额定值单位测试方法吸水性 (23 饱和吸水)0.7%ISO 62吸湿性 (23 /50%相对湿度)0.2%ISO 62