

耐油耐压克林格c4403密封垫片生产厂家

产品名称	耐油耐压克林格c4403密封垫片生产厂家
公司名称	宁波亚联密封制品有限公司
价格	1.00/件
规格参数	克林格垫片:耐高压 c4403垫:耐高温 无石棉垫片:耐磨损
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村（注册地址）
联系电话	0574-87787400 15888130120

产品详情

宁波亚联密封制品有限公司

KLINGERSil C4403

一种推荐用于油、水、气的通用的非石棉密封材料。由NBR和ARIMID和矿物纤维制成。其卓越的性能可以和传统的压缩石棉相媲美，推荐用于汽车、石化厂公用系统、油和气工业。3XA 双面防粘接涂层保持垫片和法兰分离，减少安装和维修时间。在安装和检修时无须使用润滑油脂和密封剂。技术参数 请注意以下图表所示仅作为指导，该参数引用时要根据垫片的厚度和具体操作条件。本参数参考厚度 1.5 mm，所有操作我温度和压力根据接触的化学物质而定。请查阅 KLINGER 公司的相关化学物质适用表或使用 KLINGERexpert 计算机设计软件。

操作温度	300	° C
	50	bar
操作压力		
压缩率 ASTM F36A	8	%
回弹率 ASTM F36A (min)		
KLINGER 热压实验 50 MPa 300 ° C		
厚度减少 23 ° C	10	
厚度减少 300 ° C	25	
拉伸强度ASTM F152	MPa	
气体泄露 DIN 3535/6	0.3	ml/min
压力松弛 BS7531	23	
压力松弛 DIN 52913 (16h, 300 ° C)		
重量增加 ASTM F146		

ASTM 油 IRM903 (5h/150 ° C) 0-10

ASTM 燃料油 B (5h/23 ° C)

厚度增加 ?ASTM F146

0 - 5

ASTM 油 B (5h/150 ° C) 0 - 10

密度 1.6

g/cm³

注: 检测标准系采用通用的非石棉垫片检测标准。