vegf-1乙烯基鳞片胶泥厂家 上纬树脂鳞片胶泥防腐

产品名称	vegf-1乙烯基鳞片胶泥厂家 上纬树脂鳞片胶泥防腐
公司名称	河北众邦防腐涂料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	固含量:30% 颜色:淡绿 保质期:6个月
公司地址	廊坊市大城县南赵扶镇大留庄村
联系电话	15075631118

产品详情

vegf-1乙烯基鳞片胶泥厂家 上纬树脂鳞片胶泥防腐

1、具有较低的渗透率，玻璃鳞片胶泥、涂料，抗水蒸气渗透率高，比普通的环氧树脂胶泥、涂料高6-15倍，比普通环氧玻璃钢FRP高4倍。2、好基玻璃鳞片胶泥由于采用的是高性能的好基树脂，相比于环氧树脂来说，具有更好的耐高温、耐腐蚀性能。3、具有较强粘接强度>2.0mpa，与混凝土粘接强度>2.5mpa，因此玻璃鳞片胶泥衬层涂层，不易产生龟裂，分层，脱层或剥离，附着力和冲击强度好，从而保证了良好耐蚀性。4、耐高温，耐热冲击性能好，涂层中含有很多玻璃鳞片，因此清除了涂层和钢铁之间的线膨胀系数的差别，玻璃鳞片线膨胀系数 11.5x10-6/°C，二者之间较相似，使鳞片胶泥适应温度骤变重腐蚀的环境，如电力系统FGD，在某些非正常情况下，FGD的某些阶段温度可达 200-250°C。5、热胀系数小，含有玻璃鳞片的涂层比不含有玻璃鳞片的环氧和聚酯树脂硬得多，因此有较高的抗表面磨损性能6.配伍性能好，可以与各种树脂组成防腐涂料。

玻璃鳞片胶泥和涂料是由高性能环氧乙烯基树脂和C-玻璃鳞片复合而成，具有优良的耐化学介质、耐高温湿态腐蚀性气体性能、极低的水蒸气渗透率、硬化收缩率小、线膨胀系数低、耐温度冲击、磨耗系数小、施工简单、常温固化和易于修补等优点。

玻璃鳞片涂料施工简单，可用刷涂、滚筒涂和高压无气喷涂。涂装前必须进行表面处理，除油后用喷砂、喷丸进行去锈及粗化处理。通常用4号砂或20-40目的石英砂，以5-7kg/cm2压缩空气带动砂粒，砂粒以50～70m/s速度从喷嘴中喷出，表面达SISSa2.5规格，清除喷砂后的灰尘，在8h小时内进行涂装。涂装一般在干燥天气进行，温度5°C以上，相对湿度85%以下。