

PCABSCX7240 CX7240 CX7240

产品名称	PCABSCX7240 CX7240 CX7240
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	27.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PCABSCX7240 CX7240 CX7240

PCABSCX7240,高流动防火薄壁产品

??? ????

?????Chlorine Free? ?????????? ?????????? ??? ?????

????? ??:1.19 g/cm³ ????:0.2 % ??????:0.4 % ??????:180 ??????:100 % ??????:96 MPa ??????:2500 MPa ??????:110 ? ?????

PC/ABS C1110 高抗冲 延展性 注射成型 HB

PC/ABS) C1110HF 高抗冲 延展性 高流动 HB

PC/ABS C1200 高抗冲 高耐热 延展性 HB

PC/ABS C1200HF 高抗冲 高耐热 高流动 HB

PC/ABS C2800 无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动薄壁用

PC/ABS C2950 无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动

PC/ABS C2950HF 无卤阻燃V-0 高抗冲 高流动

PC/ABS	C6200	无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动
PC/ABS	C6600	无卤阻燃V-0 抗水解 易流动
PC/ABS	MC1300	电镀级 高抗冲 易流动
PC/ABS	MC8002	高抗冲 延展性 低粘度
PC/ABS	CX7240	高流动 延展性 低粘度

1

原料描述部分

[【查看报价】](#)

规格级别阻燃,高流动,高抗冲 电子电器 注塑

该料用途薄壁部件

外观颜色

备注说明Chlorine Free ; 抗撞击性 , 良好 ; 良好的流动性 ; 无溴 ; 阻燃性能

加工条件加工条件

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	--	ASTM D792	1.19	g/cm
		--	ISO 1183	1.20	g/cm
	熔流率	260 / 2.16 kg	ASTM D1238	18	g/10 min
	溶化体积流率	260 / 2.16 kg	ISO 1133	15.0	cm ³ /10 min
	收缩率	流动3. 20 mm	Internal Method	0.40 到 0.60	%
	吸水率	饱和, 23 °C, 平衡, 50% RH	ISO 62	0.20	%
机械性能	拉伸模量	--	ASTM D638	2600	MPa
		--	ISO 7-2/1	2600	MPa
	抗张强度	屈服	ASTM D638	65.0	MPa
		屈服	ISO 7-2/50	65.0	MPa
	断裂	ASTM D638	58.0	MPa	

	断裂	ISO 52 7-2/50	50.0	MPa
伸长 率	屈服	ASTM D638	4.1	%
	屈服	ISO 52 7-2/50	4.0	%
	断裂	ASTM D638	100	%
	断裂	ISO 52 7-2/50	90	%
弯曲 模量	50.0	ASTM D790	2500	MPa
	mm 跨距	--		
	--	ISO 178	2500	MPa
弯曲 强度	--	ISO 178	96.0	MPa
	屈服,	ASTM	104	MPa
	50.0	D790		
	mm 跨距			
简支 梁缺 口冲 击强 度	-30	ISO 17 9/1eA	10	kJ/m
	23	ISO 17 9/1eA	22	kJ/m