

代理PBT日本宝理-报价

产品名称	代理PBT日本宝理-报价
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理总代理商 型号:CRN7015 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海达双贸易有限公司

欢迎联系杨经理,我们主要是做品牌授权代理:美国杜邦,德国巴斯夫,旭化成,东丽,三菱,泰科纳,宇部,奇美,锦湖,韩国LG,宝理,罗地亚,苏威,赫斯特,瑞士EMS,荷兰DSM,朗盛,

Duranex 日本宝理PBT CRN7015 ——最新报价《中国总代理商—上海达双塑胶》

本公司代理供应PBT聚对苯二甲酸丁二醇酯塑胶原料:沙伯基础创新|美国杜邦|日本三菱|日本宝理|德国巴斯夫|日本三菱|台湾长春|台湾新光|台湾南亚|等相关品牌建立了长期友好的合作关系。

PBT CRN7015的工艺特性

PBT具有明显的熔点,熔点为225~235,是结晶型材料,结晶度可达40%。

PBT熔体的粘度受温度的影响不如剪切应力那么大,因此,在注塑中,注射压力对PBT熔体流动性影响是明显。

PBT在熔融状态下流动性好,粘度低,仅次于尼龙,在成型易发生“流延”现象。

PBT成型制品各向异性。PBT在高温下遇水易降解。

2注塑机

选用螺杆式注塑机时。应考虑如下几点。

制品的用料量应控制在注塑机额定最大注射量的30%~80%。不宜用大注塑机生产小制品。

应选用渐变型三段螺杆，长径比为15~20，压缩比为2.5~3.0。

应选用自锁式喷嘴，并带有加热控温装置。

在成型阻燃级PBT时，注塑机的有关部件应经防腐处理。

3制品与模具设计

制品的厚度不宜太厚，PBT对缺口很敏感，因此，制品的直角等过渡处应采用圆弧连接。

PBT的成型收缩率较大，在1.7%~2.3%，模具要有一定的脱模斜度。

模具需要设排气孔或排气槽。

浇口的口径要大。

模具需设置控温装置。模具最高温度不能超过100 。

阻燃级PBT成型，模具表面要镀铬，以防腐。

主要产品有：

一、通用塑料ABS、AS、PP、LLDPE、LDPE、HDPE、HIPS等

二、工程塑料：PC、PC/ABS、PPO、POM、PBT、PMMA、PA6、PA66、LCP、PPS、PPA

等

三、合成橡胶：TPU、TPE、TPEE、TPR、SBS、SEBS、EVA等。

我们不避正面的竞争：我们力求通过正确的行情把握，为客户提供极具竞争力的产品报价；我们更求服务的延伸：我们根据市场需求，不断丰富和更新供货品种，以方便客户进行“一站式”采购；我们根据工厂的发展需求，采取多种贸易方式并行；我们在行情波动时，与客户共同分析行情，做好“顾问式销售”……公司秉着公平、合理、双赢之原则，愿和广大客户建立起稳固、多元、全面的合作关系，谋求共同发展。公司凭借雄厚的实力，良好的信誉，具备了销售、仓储、运输等一系列完善的营销体系，以及遍布国内外的贸易伙伴和快捷、便利的进销渠道，坚守公平公正的原则，在互利双赢的合作基础上，理性发展，创造价值，携手与您共织辉煌明天！

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包网上报价随时有波动，最新价格，请电议或面议。