

# 聚氯乙烯塑料胶泥厂家A聚氯乙烯塑料胶泥厂家批发价格

产品名称	聚氯乙烯塑料胶泥厂家A聚氯乙烯塑料胶泥厂家批发价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:百泽 产地:河北衡水 运输:物流
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

## 产品详情

### 聚氯乙烯塑料胶泥厂家A聚氯乙烯塑料胶泥厂家批发价格

聚氯乙烯塑料胶泥厂家生产的聚氯乙烯塑料胶泥在新旧混凝土屋面板防水中的应用，聚氯乙烯塑料胶泥规格为25千克/袋，聚氯乙烯塑料胶泥又叫塑料胶泥、嵌缝胶泥、PVC胶泥、塑性填料，聚氯乙烯塑料胶泥它可在-25—80 条件下适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构件、构筑物的嵌缝防水，还可以用于涂刷屋面、地面、基础、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗、防腐蚀作用。

聚氯乙烯塑料胶泥厂家的比重为每立方米1.6吨左右，但随各厂家的配方变化而变化，聚氯乙烯塑料胶泥耐温型的每立方米为1.5，低温型的比重较高为1.8吨/立方米。包装规格为耐温型25公斤/袋，低温型30公斤/袋。低温型聚氯乙烯塑料胶泥在夏天温度较高时，由于其不耐高温性，用编织袋包装就会存在一些运输中的问题，比如包装袋破损导致外漏，包装口松动外漏。这些情况给用户单位带来很不必要的麻烦，在这种情况下，我公司可专门定制了铁皮桶为低温型胶泥的外包装，每桶50公斤。防止出现上述情况。由于铁皮桶的成本要远远高于编织袋，所以成本也会略有上升。聚氯乙烯塑料胶泥具有弹性、粘结强度高、耐老化性、耐温变能力等性能。适应温度范围广，施工方便，使用寿命长，防水效果极佳。

### 聚氯乙烯塑料胶泥厂家施工方法：

1、清缝：用清缝机将需灌缝的切割缝或伸缩接缝进行清缝，清缝深度宜为25-30cm，并用吹风机将浮尘吹净,缝壁上不能有浮尘；

2、加热、填灌：(加热融化前，要把内膜袋撕除干净，防止融化时有片状物，影响施工)

机械填灌：用刀将塑料胶泥割成块状，放入灌缝机内，热熔温度设置在130 ，恒温在110 ；(已熔胶泥不能直接与电热棒接触，而应用有导热油的隔层保温)把出料孔换到较大的，而进料阀门可关小点，滤

网网孔的目数应大于100目，在取料及切割时小心，不要把砂石带入机器内。

人工填灌：用有导热油隔层的锅热熔，加热温度(用文火加热)在 $130 \pm 5$ 为好，为防止温度过高焦化变质，必须要经常上下搅拌，每锅可熔3袋（90公斤），文火恒温待用；已熔料用到二分之一时即可加入未熔胶泥，无需等到用完再加入；

从液面取料时，可在液面放一筛网，再用勺从筛网上面舀出胶泥用于填灌；

从锅底放料时，也需将料进行上下搅拌，以免上部已溶胶料长时间不用而老化；

在气温较低时灌缝，先将灌缝勺在炉火上烘热，再由另一勺将料舀出装入灌缝勺内进行填灌；

千万不可用灌缝勺直接从锅内舀料，否则将严重污染路面；

需有专人融化胶料，并负责在拖车上为填灌人员装料或放料，可同时有3-6人在下面填灌；（两只炉灶轮换融化，每天10小时可填灌1公里）。

3、胶泥应灌入没有水份的缝隙中，灌入量应低于施工面1mm，（注：在炎热天气灌缝时，因混凝土板块有热胀冷缩现象，所以应早晨低灌，中午平灌，下午高灌）；

4、清洁：在灌缝时常有不小心的将胶灌到平面上，此时，应用刮刀将路面上的胶刮掉；

5、道路灌缝养护：在灌好缝的路面上，通车时间视气温而定；低于 $10^{\circ}\text{C}$ 时灌好即可通车； $10-20^{\circ}\text{C}$ 时灌好后5-10分钟可通车； $20^{\circ}\text{C}$ 以上时应观察灌好的胶料而定需等到不粘鞋底后才可通车；

6、补漏：灌缝时常有漏灌或灌入的材料漏掉现象，对于漏灌的应及时补灌；

7、清洗工具：施工完毕后，应将搅拌器和灌缝机用溶剂清洗干净，热熔锅内要刮除余留胶料，防止余留胶在下次熔时焦化。

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价价格，免费送样品A聚氯乙烯塑料胶泥厂家A聚氯乙烯塑料胶泥厂家批发价格