

工厂直销价PC/ABS韩国LG GN-5008A

产品名称	工厂直销价PC/ABS韩国LG GN-5008A
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩国LG:GN-5008A
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Lupoy GN5008A 物性表

基本信息添加剂

润滑剂

特性

润滑

形式

粒子

加工方法

注射成型

多点数据

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Specific Heat vs. Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法比重 --1.10g/cm³ASTM D792 --1060kg/m³ISO
1183 1熔流率 (熔体流动速率) 2.0g/10 minASTM D1238熔体体积流动速率 (260 ° C/5.0
kg)18.0cm/10minISO 1133 2收缩率 - 流动0.50 到 0.80%ASTM D955吸水率 (饱和)0.16%ISO
62 3机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量1600MPaISO 527-2 4抗张强度 屈服, 3.20
mm 539.2MPaASTM D638 屈服36.0MPaISO 527-2 6拉伸应变 (屈服)3.7%ISO
527-2 7断裂伸长率27%ISO 527-2 8弯曲模量 9(3.20 mm)1670MPaASTM D790弯曲强度 10(3.20
mm)59.8MPaASTM D790冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)35.3kJ/mISO
179/1eA 11简支梁冲击强度ISO 179/1eU 12 -30 ° C无断裂ISO 179/1eU 23 ° C无断裂ISO
179/1eU悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm)450J/mASTM
D256热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm91.0 ° CASTM
D648 1.8 MPa84.0 ° CISO 75-2 13玻璃转化温度 14140 ° CISO
11357-2 15维卡软化温度 (50 ° C/h, B (50N))97.7 ° CISO 306 16线形膨胀系数ISO
11359-2 17 流动1.1E-4cm/cm/ ° CISO 11359-2 横向1.1E-4cm/cm/ ° CISO
11359-2电气性能额定值单位制测试方法表面电阻率7.5E+14ohmsIEC 60093 18体积电阻率>
1.0E+13ohms · mIEC 60093 19耐电强度43kV/mmIEC 60243-1 20相对电容率 (1 MHz)2.70IEC
60250 21耗散因数 (1 MHz)0.010IEC 60250 22漏电起痕指数275IEC 60112 23