

电气/电子应用PC/ABS GN-5201F

产品名称	电气/电子应用PC/ABS GN-5201F
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

PC/ABS GN-5201F

用途

电气/电子应用领域

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.36g/cm³ASTM D792熔流率（熔体流动速率）(250 ° C/2.16 kg)11g/10 minASTM D1238收缩率 - 流动 (3.20 mm)0.20 到 0.40%ASTM D955机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 1(屈服, 3.20 mm)103MPaASTM D638伸长率 2(断裂, 3.20 mm)5.0%ASTM D638弯曲模量 3(3.20 mm)5880MPaASTM D790弯曲强度 4(屈服, 3.20 mm)147MPaASTM D790冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm)110J/mASTM D256热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 5(0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm)105 ° C ASTM D648RTI Elec60.0 ° CUL 746RTI Imp60.0 ° CUL 746RTI60.0 ° CUL 746可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级UL 94 1.50 mmV-0UL 94 2.00 mmV-0UL 94 2.00 mm, Black5VBUL 94注射额定值单位制干燥温度75.0 到 85.0 ° C干燥时间3.0 到 4.0hr建议的最大水分含量< 0.040%料筒后部温度230 到 250 ° C料筒中部温度245 到 265 ° C料筒前部温度260 到 275 ° C射嘴温度260 到 275 ° C加工（熔体）温度245 到 275 ° C模具温度60.0 到 80.0 ° C背压0.981 到 1.96MPa螺杆转速40 到 70rpm