

PC/ABS HR-5007A韩国LG高流动性

产品名称	PC/ABS HR-5007A韩国LG高流动性
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩国LG:PC/ABS HR-50
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Lupoy HR5007A 物性表

基本信息黄卡编号

E248280-322216

添加剂

润滑剂

特性

抗撞击性，高

流动性高

耐热性，高

用途

电气/电子应用领域

电气元件

汽车内部零件

外观

自然色

形式

粒子

加工方法

注射成型

多点数据

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Specific Heat vs. Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法比重 --1.14g/cm³ASTM D792 --1130kg/m³ISO

1183 1熔流率 (熔体流动速率) (250 ° C/2.16 kg)5.3g/10 minASTM

D1238熔体体积流动速率 (260 ° C/5.0 kg)18.0cm³/10minISO 1133 2收缩率 - 流动 (3.20 mm, 注塑)0.50 到

0.80%ASTM D955吸水率 (饱和)0.15%ISO 62 3硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级)114ASTM

D785机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量2200MPaISO 527-2 4抗张强度 屈服, 3.20 mm,

注塑 556.9MPaASTM D638 屈服60.0MPaISO 527-2 6拉伸应变 屈服4.9%ISO

527-2 7 断裂, 3.20 mm, 注塑 8> 100%ASTM D638断裂伸长率> 50%ISO

527-2 9弯曲模量 10(3.20 mm, 注塑)2110MPaASTM D790弯曲强度 11(3.20 mm)77.5MPaASTM D790