

汽车外部零件PC/ABS MP-5000AM材料

产品名称	汽车外部零件PC/ABS MP-5000AM材料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩国LG:MP-5000AM
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

MP-5000AM用途

电气/电子应用领域

汽车外部零件

MP-5000AM加工方法

MP-5000AM注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.10g/cm³ASTM D792熔流率(熔体流动速率)(250 ° C/2.16 kg)5.5g/10 minASTM D1238收缩率 - 流动(3.20 mm)0.50 到 0.80%ASTM D955机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 1(屈服, 3.20 mm)46.1MPaASTM D638伸长率 2(断裂, 3.20 mm)> 100%ASTM D638弯曲模量 3(3.20 mm)1910MPaASTM D790弯曲强度 4(屈服, 3.20 mm)71.6MPaASTM D790冲击性能额定值单位制测试方法悬臂梁缺口冲击强度(23 ° C, 3.20 mm)490J/mASTM D256热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 5(0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm)98.0 ° C ASTM D648RTI Elec60.0 ° CUL 746RTI Imp60.0 ° CUL 746RTI60.0 ° CUL 746可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级(1.50 mm)HBUL 94