

PCABSFR2000 FR2000 FR2000 FR2000

产品名称	PCABSFR2000 FR2000 FR2000 FR2000
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	26.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PCABSFR2000 FR2000 FR2000 FR2000

PCABS,FR2000,易流动阻燃FR2000

PC/ABS(PC与ABS合金)/FR2000/科思创

用途：电子电器,汽车部件

特性备注：注射品级，易流动，阻燃不含锑、氯和溴，：白热金属丝温度：960（2.00mm），具有最优化的加工工艺性，良好的光稳定性

重要参数：密度:1.18 g/cm³ 吸水率:0.5 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:35 拉伸强度:45 MPa 断裂伸长率:50 % 维卡软化点:92 热变形温度:80

1

PC/ABS

德国拜耳

T45 PG 电镀级

T65 通用级 低温冲击

T85 通用机 抗冲击

FR110	阻燃V0
FR2000	阻燃V0
FR2010	阻燃V0
FR3000	阻燃V0
FR3010	阻燃V0 耐化学
FR3005	阻燃V0 高流动

1. 本公司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

2, 所有提供的报告仅供参考, 请以试料的结果为准。

3, 塑胶原料随石油价格的波动会发生涨跌。网上的价格为参考价格, 具体的价格请以电话洽谈联系为准。

4. 你做什么产品, 需要那种型号, 请仔细选择或来电咨询, 本公司技术人员会给你参考和建议。

FR2000 物性表

基本性能额定值单位测试方法密度1180Kg/mISO 1183物理性能额定值单位测试方法螺旋线流动长度(260 .2x8.7mm)540mm熔融指数 (240)26cm/10minISO 1133成型收缩率ISO 2577 (500bar)0.4-0.6% (500bar)0.4-0.6%机械性能额定值单位测试方法IZOD缺口冲击强度(23)35kJ/mISO 180-1A拉伸模量 (1mm/min)2700MPaISO 527屈服应力 (50mm/min)60MPaISO 527屈服应变 (50mm/min)4%ISO 527拉伸强度 (50mm/min)45MPaISO 527断裂点伸长率 (50mm/min)>50%ISO 527IZOD冲击强度 (23)NkJ/mISO 180-1UIZOD缺口冲击强度 (-30)10kJ/mISO 180-1A电气性能额定值单位测试方法损耗因子 (100HZ)500.0001IEC 250相对介电常数 (100HZ)3.2IEC 250表面电阻率1E14 IEC 93介电强度30KV/mmIEC 243-1体积电阻率1E16 .mIEC 93损耗因子 (1MHZ)700.0001IEC 250抗电弧径迹性 (溶液A)500等级IEC 112相对介电常数 (1MHZ)3.1IEC 250加工性能额定值单位测试方法熔体温度240 ISO 294模具温度80 ISO 294注射速度240mm/sISO 294热性能额定值单位测试方法热变形温度ISO 75 (0.45MPa)90 (1.80MPa)80 线性热膨胀系数ASTM E-831 (23至55)0.7610-4/K (23至55)0.8010-4/K维卡软化温度 (50N;50K/h)92 ISO 306其它性能额定值单位测试方法吸水性 (23 饱和吸水)0.5%ISO 62吸湿性 (23 /50%相对湿度)0.2%IS