

美国杜邦 POM 900P 一级总代理商

产品名称	美国杜邦 POM 900P 一级总代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	1.70/KG
规格参数	品牌:美国杜邦代理商 POM:900P 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

美国杜邦, POM 900P,美国杜邦一级总代理商, 杜邦900P,900P

POM美国杜邦代理商热销型号:

品牌代理 POM美国杜邦 900P 注塑级高粘

品牌代理 POM美国杜邦 1700P 低粘度 尺寸稳定性

品牌代理 POM美国杜邦 500CL 注塑级 耐磨级

品牌代理 POM美国杜邦 500T 超韧级

品牌代理 POM美国杜邦 107UV 抗紫外线

品牌代理 POM美国杜邦 525GR 增强级 中粘性

品牌代理 POM美国杜邦 527UV 抗紫外线

品牌代理 POM美国杜邦 570 玻纤增强级 高刚性 低翘曲

品牌代理 POM美国杜邦 588P

品牌代理 POM美国杜邦 911P 注塑级

品牌代理POM 美国杜邦 100P 注塑级 高粘度

品牌代理 POM美国杜邦 111P 坚韧级高粘性，抗水解

品牌代理POM美国杜邦 100TL 高粘度，加1.5%铁氟龙

品牌代理 POM美国杜邦 500AF 高粘度，加20%铁氟龙

品牌代理 POM美国杜邦 100T 坚韧级 高粘性

品牌代理 POM美国杜邦 100AF 加20%PTFE(特氟龙)

品牌代理 POM美国杜邦 100ST 超韧级

品牌代理 POM美国杜邦 500P 注塑级高粘度

POM的性能: (1) POM是结晶型塑料,密度为1.42g/cm³,它的钢性很好,俗称“赛钢”。(2)它具有耐疲劳、耐蠕变、耐磨、耐热、耐冲击等优良的性能,且摩擦系数小,自润滑性好。(3) POM不易吸湿,吸水率为0.22~0.25%,在潮湿的环境中尺寸稳定性好,其收缩率为2.1%(较大),注塑时尺寸较难控制,热变形温度为172℃,聚甲醛有均聚甲醛两种,性能不同(均聚甲醛耐温性好一点)。POM的应用:可代替大部分有色金属、汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、管道、运输带配件、电水煲、泵壳、沥水器、水龙头等。工艺特点:(1) POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80℃左右),对产品尺寸的稳定性有好处。(2) POM的加工温度很窄(0~215℃),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220℃时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体。(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降。螺杆转速不能过高,残量要少;(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形。POM比热大,模温高(80~100℃),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指。(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温。