# PA66 10B40杜邦双6尼龙批发

| | |
|---|---|
| 产品名称 | PA66 10B40杜邦双6尼龙批发 |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 美国杜邦:PA66 10B40 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101 |
| 联系电话 | 13532886152 |

# 产品详情

40%矿物增强PA66 10B40 物性表

基本性能额定值单位测试方法缺口冲击强度 (23°C(73°F))3.5kJ/mISO 180/1AIZOD冲击强度ASTM D256 (-40°C(-40°F))32(0.6)J/m(ft lb/in) (23°C(73°F))32(0.6)J/m(ft lb/in)物理性能额定值单位测试方法断裂应力90(13.1)MPa(kpsi)ISO 527-1/-2拉伸强度 (-40°C(-40°F))130(18.9)MPa(kpsi)ASTM D638比重1.51ASTM D792硬度 (Scale R)121ASTM D785吸水性ASTM D570 (24h)0.7% (饱和)4.7%机械性能额定值单位测试方法断裂延伸率ASTM D638 (-40°C(-40°F))2% (23°C(73°F))2.5% (77°C(170°F))11% (121°C(250°F))15.5%拉伸模量9000(1300)MPa(kpsi)ISO 527-1/-2剪切强度58(8.4)MPa(kpsi)ASTM D732弯曲模量ASTM D790 (-40°C(-40°F))8000(1160)MPa(kpsi) (23°C(73°F))8620(1250)MPa(kpsi) (77°C(170°F))2930(425)MPa(kpsi) (121°C(250°F))1380(200)MPa(kpsi)弯曲强度152(22.0)MPa(kpsi)ASTM D790缺口冲击强度ISO 180/1A (-40°C(-40°F))2.5kJ/m (-30°C(-22°F))2.5kJ/m电气性能额定值单位测试方法体积电阻率1 E15Ohm cmASTM D257