

Lustran 248 (ABS)

产品名称	Lustran 248 (ABS)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	248:注塑 通用 高光 怎么选料请T:中等冲击 美国进口:注塑 通用 高光
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

产品简述

拉伸强度46.9MPa密度1.03g/cm³熔体流动速率5g/10min规格级别通用级缺口冲击强度224成型收缩率0.5%

备注

用途:家电

详细数据

订购指南

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 密度 ISO 1183 1030 kg/m³ 熔体质量流动速率 230 3.8 kg ASTM D-1238 5.0 g/10 min 熔体体积流率 200 10 kg ISO 1133 17.0 cm³/10 min 比重 ASTM D-792 1.06 g/cm³ 模具收缩率 ASTM D-955 0.40-0.60% 拉伸模量 ASTM D-638 2620 MPa 拉伸模量 ISO 527-1 -22490 MPa 拉伸屈服强度 ASTM D-638 46.9 MPa 屈服应力 ISO 527-1 -248.3 MPa 拉伸屈服应变 ISO 527-1 -23.6% 弯曲模量 ASTM D-790 2690 MPa 弯曲强度 ASTM D-790 73.8 MPa Charpy 缺口冲击强度 23 ISO 179/1eA 24.0 KJ/m² Charpy 缺口冲击强度 -30 ISO 179/1eA 6.60 KJ/m² Charpy 冲击强度 -30 ISO 179/1eA 87.0 KJ/m² IZOD 缺口冲击强度 -40 3.18 mm ASTM D-256 48.0 J/m IZOD 缺口冲击强度 23 3.18 mm ASTM D-256 224 J/m 洛氏硬度 ASTM D-785 112 R scale 热变形温度 0.45 MPa, 未退火, 12.7 mm ASTM D-648 112 热变形温度 0.45 MPa, 退火, 12.7 mm ASTM D-648 100 热变形温度 0.45 MPa ISO 75-1 -295.0 热变形温度 1.80 MPa, 未退火, 12.7 mm ASTM D-648 86.1 维卡软化点 ASTM D-1525 107 CLTE ASTM D-696 0.000081 cm/cm 燃烧性 UL 94 HB

注塑 通用 高光