

# TERLUX HD 2822 (ABS)

产品名称	TERLUX HD 2822 (ABS)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	网上:优秀的透明度 , 怎么选料请T:高冲击强度 美国进口:原料
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

物理性能测试标准数据单位

比重ISO 11831.08g/cm

收缩率

垂直方向ISO 294-40.55%

吸水率

(23 ° C, 24 hr)ISO 620.70%

熔融流动指数

200 / 21.6KgISO 113317.00cm/10min

220 / 10KgISO 11332.00cm/10min

硬度测试标准数据单位

球压硬度ISO 2039-170Mpa

机械性能测试标准数据(常态)单位

拉伸强度

23 ° CISO 527-248Mpa

断裂伸长率

23 ° CISO 527-24%

拉伸模量

23 ° CISO 527-22000Mpa

拉伸蠕变模量

1000 HrISO 899-11250Mpa

弯曲强度

23 ° CISO 17870Mpa

简支梁缺口冲击强度

23 ° CISO 179/1eA5kJ/m

-30 ° CISO 179/1eA2kJ/m

简支梁无缺口冲击强度

23 ° CISO 179/1eU120kJ/m

-30 ° CISO 179/1eU80kJ/m

光学性能测试标准数据单位

折射率ISO 4891.540

热性能测试标准数据单位

热变形温度

0.45MPa 退火ISO 75-2/B94 ° C

1.80MPa 退火ISO 75-2/A90 ° C

维卡软化温度ISO 306/A50105 ° C

线膨胀系数

垂直方向ISO 11359-28.0E-5 到 1.1E-4cm/cm / ° C

电气性能测试标准数据单位

体积电阻IEC 600931.0E+15 .cm

表面电阻IEC 600931.0E+15 .cm

注塑成型条件建议值单位

干燥温度70 ° C

干燥时间2Hr

注塑温度

模具温度60 ° C

TERLUX HD 2822优秀的透明度，

ABS

优秀的透明度，