

# 山东济宁地坪漆施工油漆厂家自有队伍

产品名称	山东济宁地坪漆施工油漆厂家自有队伍
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	品牌:奥辉 规格:20kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

环氧地坪漆数环保，抗静电，防滑耐磨，颜色多种，只要您提供样板色，我们就给您定

做，高质量的环氧地坪漆，更值得期待更值得拥有，公司一直追求打造精品，在同行业

有较好的口碑，同时也受到新老客户的青睐。我们一直在努力，一直在超越！

### 用途

环氧地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳

、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案

，如薄层涂装、1 - 5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐

蚀涂装等。适用于各种场地，如：厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等

。

### 一、环氧地坪漆的地坪表面的处理

- 1、新竣工的工业水泥地面必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3、彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 4、清除生产厂房内的积水，并使潮湿处彻底干燥。
- 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、平整的表面允许空隙为2-2.5mm，含水率在6%以下。
- 7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补披刮，实干后打磨吸尘。
- 9、清理完的厂房内水泥地面应无尘、无水、无油污。

## 二、环氧地坪漆的涂饰

- 1、在处理清洁、平整的水泥地面，采用喷涂或滚涂环氧封闭底漆一道。
- 2、环氧封闭底漆的特性：有很强的渗透性和极好的附着力，耐腐蚀，与中涂漆或面漆的接着力好。
- 3、涂刷要求：在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准
- 4、局部漏涂可用刷子补涂、表面多余的底漆在下道工序施工前打磨处理好。
- 5、两组份按比例混合后充分搅拌，熟化20分钟后使用。
- 6、混合后的涂料使用期为8小时，时间过长易胶化。
- 7、使用普通固化剂施工温度在5 ~ 35 进行，低于5 需使用低温固化剂，否则不能进行施工。
- 8、环氧封闭底漆的干膜厚度10-15  $\mu\text{m}$ ，覆盖率为0.14kg/m<sup>2</sup>。

## 三、环氧地坪漆刮涂无溶剂

在有漆膜厚度要求的情况下，必须采取刮涂无溶剂环氧中涂漆来达到漆膜厚度的要求，

同时可以使地面的平整度增加，又可以增强整个地坪的机械强度。

1、采用刮涂的施工方法，施工时将A组份初步搅匀后，再将B组份倒入A组份，然后充分搅拌3分钟以上至涂料均匀。混合后使用期为30分钟(25 )。

2、被涂物含水率大于8%，涂装场所地表温度低于5 ，高于35 ，相对湿度大于80% ，应避免施工。

3、施工一道中涂漆，实干后，经打磨清理，再刮涂第二道中涂漆。

4、施工前涂料温度应保持在20 左右。

#### 四、环氧地坪漆的镗涂无溶剂

1、在涂刷完底漆、无溶剂环氧中涂漆实干后。

2、镗涂一道无溶剂环氧自流平面漆。

3、施工时先将A组份初步搅匀后，再将B组份倒入A组份，然后充分搅拌3分钟以上至涂料均匀。混合后使用期为25分钟(25 )。现用现配、用多少配多少。整个漆面一次性施工完。

4、被涂物含水率大于8%，涂装场所地表温度低于5 ，或高于35 ，相对湿度大于80%，应避免施工。

5、施工面漆结果后，防尘、封闭现场。

6、施工完成24小时可使用（25 ）（在上面行走）

7、漆膜养护时间为7天（25 ）（可以正常使用）7天内禁止用沾水或其他化学品的拖布清理。

8、施工前涂料温度应保持在20 左右。

#### 五、环氧地坪漆的施工注意事项

1、施工现场的环境温度应在在5 ~ 35 ，低温固化剂在-10 以上，相对湿度大于80%

不能施工。

2、施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料等实际记录、以备查考。

3、涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。

## 六、环氧地坪漆的安全技术要求

1、施工场地四周应拉好警戒带和挂好警告牌。

2、施工场地四周10米严禁明火作业，严禁吸烟。

3、涂料和稀释剂应放在通风良好的库房内。

4、工作时注意做好个人防护。

5、电动工具的使用须有专人负责、施工后离场前需切断电源。

## 七、使用和保养

1、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风及防火措施。

2、地坪地面的使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。

3、一切工作器具都须有固定车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地坪涂料地面的损坏。

4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软质材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。

5、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。

6、一旦地坪有损坏及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。

7、车间内大面积清洗时，不要用强化学溶剂（二甲苯、信那水等）一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。

