

美国杜邦70G33HS1L厂家直销

产品名称	美国杜邦70G33HS1L厂家直销
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国杜邦:70G33HS1L
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Zytel 70G33HS1L NC010 物性表

基本信息黄卡编号

E41938-234409

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量

添加剂

热稳定剂

润滑剂

脱模

特性

热稳定性

润滑

机构评级

UL 未评级

形式

粒子

加工方法

注射成型

多点数据

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

部件标识代码 (ISO 11469)

>PA66-GF33

树脂ID (ISO 1043)

PA66-GF33

物理性能干燥调节后的单位制测试方法密度1.39--g/cmISO 1183收缩率ISO
294-4 垂直流动方向1.1--%ISO 294-4 流动方向0.30--%ISO 294-4吸水率 24
hr1.2--%ASTM D570 23 ° C, 24 hr, 2.00 mm5.7--%ISO 62 平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50%
RH1.8--%ISO 62粘数130--cm/gISO 307机械性能干燥调节后的单位制测试方法拉伸模量105008000MPaISO
527-2拉伸应力 (断裂)200140MPaISO 527-2拉伸应变 (断裂)3.55.0%ISO 527-2拉伸蠕变模量ISO
899-1 1 hr--8000MPaISO 899-1 1000 hr--5500MPaISO 899-1弯曲模量93006210MPaISO
178弯曲应力290200MPaISO 178冲击性能干燥调节后的单位制测试方法简支梁缺口冲击强度ISO
179/1eA -40 ° C1010kJ/mISO 179/1eA -30 ° C1010kJ/mISO
179/1eA 23 ° C1317kJ/mISO 179/1eA简支梁无缺口冲击强度ISO
179/1eU -30 ° C7075kJ/mISO 179/1eU 23 ° C85100kJ/mISO 179/1eU