

环氧煤沥青漆用途及施工标准

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 环氧煤沥青漆用途及施工标准 |
| 公司名称 | 济宁市奥辉涂装工程有限公司 |
| 价格 | 16.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:奥辉 表干:0.5小时 实干:24小时 |
| 公司地址 | 任城区二十里铺镇 |
| 联系电话 | 18105378388 |

产品详情

环氧煤沥青漆用途及施工标准

联迪环氧煤沥青漆为双组份防腐涂料，产品包括底漆和面漆，具有非常好的耐腐蚀性，附着力优异，防水极佳。环氧煤沥青漆在工业重防腐领域和重度腐蚀环境使用较广。

底漆：黑色；面漆：黑色。环氧煤沥青漆具有抗微生物、污水、潮湿、湿热等环境下的腐蚀，具有较强的附着力，重防腐性油漆。环氧煤沥青漆（底面配套）用于钢制埋地管道外壁防腐，环氧煤沥青漆也用于污水处理、海上钻井平台、船舶、港口设施、集装箱底部、油罐底部等靠近地面或直接接触地面、埋地的设备防腐。

主要特性

环氧煤沥青漆防腐性能优良，可承受海水浸泡，耐冲击和耐磨损性能优异，附着力强。环氧煤沥青漆多为底漆面漆配套涂装，可进行厚涂施工。

设计用途

环氧煤沥青漆主要用于重度腐蚀环境的压载舱、埋地管道、储罐、污水池、水下浸没设施等。对金属基材具有非常好的耐腐蚀防护作用。

涂料参数

包装规格：25+2.5kg/组 | 施工温度：5 -40 | 光泽：有光 | 颜色/色号：黑色 |
体积固体含量：53% | 理论涂布率：0.270千克/平方米/50微米 |
涂膜厚度：干膜：100-200微米/道；湿膜：188-377微米/道 | 闪点：30 以上 | 表干：1h |
实干：24h | 混合比率：10:1 | 储存时间：自生产日起，12个月

施工工艺

施工方法：无气喷涂、有气喷涂、辊涂、刷涂

稀释剂：环氧漆专用稀释剂

混合使用时间：16h（10℃）；12h（20℃）；8h（30℃）

喷孔：0.43mm-0.53mm（无气喷涂）

喷出压力：10-15MPa（无气喷涂）

重涂间隔：30h（5℃）；16h（20℃）；12h（30℃）

表面处理：被涂的钢铁表面，必须清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准Sa2.5级，粗糙度达30-70 μm；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30-70 μm。

施工条件：基材表面温度高于露点3℃，相对湿度低于85%，大风雨雪天气不宜施工

安全事项

- 1、避免接触皮肤和眼睛；
- 2、油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。
- 3、保证良好的通风。
- 4、涂料中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。
- 5、现场遵守一切健康安全规定。