

水性自干漆树脂，适用于户外大型钢构等用水性环氧酯树脂

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 水性自干漆树脂，适用于户外大型钢构等用水性环氧酯树脂 |
| 公司名称 | 佛山市湾厦新材料科技有限公司 |
| 价格 | 28.50/KG |
| 规格参数 | 型号:WX-5600 名称:水性环氧酯树脂 规格:200KG/桶 |
| 公司地址 | 广东 佛山市顺德区 伦教霞石工业区福星大道 8 号 |
| 联系电话 | 86-75723622292 13827784647 |

产品详情

产品介绍（WX-5600水性环氧酯树脂）

WX-5600是为水性自干漆设计的一支水分散型自干漆树脂。在使用它制漆时，需要加入水性催干剂辅助交联。

WX-5600在耐盐雾、耐水、耐候性、高光泽方面表现突出。对各类金属基材具有良好的附着力。

WX-5600具有良好的耐水解性,所制水漆稳定性良好。

产品技术指标（WX-5600水性环氧酯树脂）

产品名称： WX5600 水性环氧酯树脂

颜色外观： 深黄色粘稠液体（轻微浑浊）

固体份： $70 \pm 2\%$

羟值： 30（70%含量时）

溶剂： 乙二醇单丁醚/丙二醇甲醚/正丁醇

使用注意事项（WX-5600水性环氧酯树脂）

WX-5600在制漆最后阶段需要加入一定量的催干剂辅助交联。

WX-5600可以用水直接分散，也可以加入醇醚类溶剂辅助分散。

WX-5600可以和大多数丙烯酸乳液复配使用。使用前，先将本品用水分散到40%左右。

WX5600水性环氧酯树脂清漆配比举例：

| | % W |
|-----------------|---------|
| WX-5600 | 100 |
| 水 | 75 |
| WX1440(自产水性催干剂) | 1.4-4.2 |
| BYK024 | 0.2 |
| BYK346 | 0.6 |

包装及储存（WX-5600水性环氧酯树脂）避免日光直射，密封，储存于通风干燥处；自包装日期起有效储存期:6个月；WX-5600包装规格为200KG/桶。

欢迎咨询销售工程师，免费试样。