美国杜邦 阻燃级PA66 101L 脱模剂 易加工性 注塑成型

产品名称	美国杜邦 阻燃级PA66 101L 脱模剂 易加工性 注塑成型
公司名称	东莞市泰润高分子材料有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	杜邦:杜邦 101L:101L 美国:美国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场贰期六栋6号
联系电话	18027516517

产品详情

PA66/101L/陶氏杜邦

生产企业：陶氏杜邦

原料描述部分

规格级别易加工性 工业机械,家用日杂 注塑外观颜色该料用途用于机械零件、消费用品等备注说明特性：改进机器进料和脱模特性。加工条件加工条件原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能吸水率24小时浸渍(23°C)ASTM D-570DAM｜50%RH1.2｜-%吸水率饱和(23°C)ASTM D-570DAM｜50%RH8.5｜-%物理性能比重ASTM D-792DAM｜50%RH1.14｜1.14泰伯磨耗量cs-17 Wheel,1000gDAM｜50%RH-｜7mg/1000 cycles机械性能埃佐冲击强度23°CASTM D-256DAM｜50%RH53｜112j/m洛氏硬度MASTM D-785DAM｜50%RHM79｜M59硬度计硬度ASTM D-676DAM｜50%RH89｜82洛氏硬度RASTM D-785DAM｜50%RHR121｜R108屈服强度23°CDAM｜50%RH82.7｜58.6MPa拉伸强度23°CASTM D-638DAM｜50%RH82.7｜77.2MPa揉曲模量23°CASTM D-790DAM｜50%RH2827｜1207MPa拉伸冲击强度短试样23°CASTM D-1822DAM｜50%RH157｜231KJ/m21%形变时的压应力ASTM D-695DAM｜50%RH33.8｜-MPa剪切强度23°CASTM D-732DAM｜50%RH66.2｜-MPa断裂伸长率23°CASTM D-638DAM｜50%RH60｜≥300%屈服伸长率ASTM D-638DAM｜50%RH5｜25%拉伸冲击强度长试样23°CASTM D-1822DAM｜50%RH504｜1470KJ/m2电气性能介电常数106Hz(cps)ASTM D-150DAM｜50%RH3.6｜4.6耗散因数100Hz(cps)ASTM D-150DAM｜50%RH0.01｜0.2介电常数103Hz(cps)ASTM D-150DAM｜50%RH3.9｜7.0耗散因数106Hz(cps)ASTM D-150DAM｜50%RH0.02｜0.1耗散因数103Hz(cps)ASTM D-150DAM｜50%RH0.02｜0.2体积电阻率ASTM

D-257DAM｜50%RH1015｜1013Ω.cm介电常数100Hz(cps)ASTM
D-150DAM｜50%RH4.0｜8.0热性能荷重形变13.8MPa，50°CASTM
D-621DAM｜50%RH1.4｜-%热畸变温度18×106PaASTM D-648DAM｜50%RH90｜-°C熔点结晶ASTM
D-2177DAM｜50%RH270｜-°CUL可燃性导级UL 94DAM｜50%RH94｜V-2脆化温度ASTM
D-746DAM｜50%RH-80｜-65°C热畸变温度(0.5)×106PaASTM
D-648DAM｜50%RH235｜-°C导热系数DAM｜50%RH0.25｜-w/mk线性热膨胀系数ASTM
D-696DAM｜50%RH7×10-5｜-m/m/°C熔点Fisher Johns法ASTM
D-789DAM｜50%RH255｜255°C其它性能需氧指数ASTM D-2863DAM｜50%RH28｜31%