

ABS高胶粉HR181价格，韩国锦湖 HR-181代理商

产品名称	ABS高胶粉HR181价格，韩国锦湖 HR-181代理商
公司名称	东莞市昌宏塑料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	特性:含胶量高，粉细 品牌:韩国锦湖 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区南区十六巷7号一楼
联系电话	0769-21988831 15017170516

产品详情

供应韩国锦湖 高胶粉 原料

韩国锦湖 官方（授权）总代理商，长期代理 韩国锦湖ABS高胶粉HR-181
价格优惠，货源充足，HR-181含胶量高，粉细，添加量少，欢迎咨询、订购。

ABS高胶粉HR181价格，ABS高胶粉 韩国锦湖 HR-181代理商产品介绍：

ABS项目拥有30万吨/年ABS颗粒、6万吨/年高胶粉生产能力，目前主要生产的是高胶粉。该项目采用自主研发新技术，攻克了高分子颗粒增大技术，填补了国际国内空白。生产过程采用DCS自动控制系统，产品性能更加优越和稳定。

ABS树脂是五大合成树脂之一，其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工，广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域，是一种用途极广的热塑性工程塑料。丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物是由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物。英文名为acrylonitrile – butadiene – styrene copolymer
，简称ABS。ABS通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂。ABS为使用最广泛的工程塑料之一。

【ABS高胶粉物理性质】

我公司生产的ABS高胶粉为白色颗粒状,表观密度0.2-0.4g/cm³,不溶于水乙醇、可溶于三氯甲烷、丁酮等。产品胶含量在60 - 65%，在生产通用级ABS时，只需加入23 - 28%的高胶粉就能达到所需的性能指标，如果使用低胶粉则需加入28 - 33%，所以使用高胶粉可以降低成本。现我公司主要产品有：WD-132、WD-133。

【ABS高胶粉WD-132物性参数表】

ABS高胶粉HR181价格，ABS高胶粉 韩国锦湖 HR-181代理商【ABS 高胶粉应用领域】

1、做通用级ABS，可以与SAN直接掺混造粒，推荐使用大庆SAN-327、国亨SAN - 168，因为它们的热含量和高胶粉匹配性最好，符合相似相容规律。掺混比例一般在23 - 28 : 77 - 72，即可达到理想的物性指标（其它助剂按正常配比加入，内部润滑剂0.8 - 1.0，外部润滑剂0.5左右，抗氧化剂0.3左右）。

2. 做改性ABS产品，同做通用ABS一样，ABS高胶粉需要和SAN掺混，唯一不同的是在掺混的同时加上其他助剂，例如做阻燃ABS，需要添加阻燃剂和阻燃增效剂，（典型配方:ABS粉30%-40%，SAN、阻燃剂、助剂70%---60%）；做耐热ABS需要额外添加的耐热组分；做含玻纤ABS额外加入玻纤填料。

3. 做ABS合金产品，例如PC/ABS合金，PA/ABS合金，PMMA/ABS合金，PBT/ABS合金，所谓合金材料，无非就是两种或来两种以上材料按照一定的比例的物理共混，互相取长补短得到综合性能更加优异的材料。作为其中的ABS组分来讲，同样是需要SAN和高胶粉的掺混来获得；唯一不同的是，在合金中所占的比例较小，如生产PC合金时，高胶粉一般需要8 - 12份(典型配方:ABS粉30%-50%，SAN、PC、助剂70%---50%)，性能指标中，冲击达到600J/m,热变形温度为110，洛氏硬度在110左右。

4. 增韧ABS回料，PC/ABS回料等，不管新料回料，其冲击强度都是橡胶粉提供的，回料由于橡胶中丁二烯老化，冲击强度下降很厉害，可以通过添加新的胶粉增强其冲击强度。

5. 增韧PVC，PC材料。