免费寄样 铭锋牌M-980UV返工水 返修水

产品名称	免费寄样 铭锋牌M-980UV返工水 返修水
公司名称	东莞市铭锋新材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	铭锋:188 M-980:2695 广东东莞:4180
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区锦绣路241号桃李花园五栋一楼（注册地址）
联系电话	13480083856

产品详情

免费寄样 铭锋牌M-980UV返工水 返修水

一、UV返工水 适用范围及产品简介

环氧型UV，聚氨酯UV，纯丙烯酸UV，改性丙烯酸UV或组合型UV返喷面漆UV或者底UV。UV返工水亦可处理真空电镀底漆和面漆。

UV返工水应用于大面积UV面漆、贵重素材UV面上的不良品，如尘点、麻点及油窝等，通过喷涂一层UV返工水，可以重涂一层UV，达到覆盖原有不良表面的效果，从而使不良品变成良品。

二、UV返工水 产品优势

1.针对不同的UV有不同的方案，返工后不出现假性附着

2.UV返工水的涂层相比同行业要薄，覆盖效果好，重涂后整体膜厚增幅不多

3.产品已通过SGS公司的RoHS检测，不含有害重金属，达到欧洲出口标准

4.我司研发的无卤UV返工水也适应部分UV的返工

三、UV返工水 物理性质

1.化学组成：高分子界面聚合物 。

2.固含: 25%

3.低VOC释放量，少污染，属于新型绿色环保涂料。

4.外观：淡黄色液体

四、UV返工水 施工工艺

涂装工艺流程

（不良品→不良打磨）工件表面的清洁→喷涂UV返工水→风干1-2分钟→翻喷UV光油→IR流平（60±10℃×4～6min）→UV固化（700±100mj/cm2）→检验，成品。

施工要求

1.翻喷时使用相同UV面漆（不需要跟底面漆相同的UV，但需要同一款UV）;

2.不良品打磨后用白电油擦拭表面，保证表面清洁；

3.注意UV返工水的喷涂膜厚，一般用低流量，十字型喷均匀即可；

4.翻喷的UV面漆，保障光泽等外观效果的情况下，尽可能比正常喷涂漆膜薄为佳。

五、UV返工水 包装储存要求

1.25公斤/桶。0-40°C，低于5°C时，外观可能冻结。

2.本品长期存放会出现消光剂沉淀，请充分搅拌后过滤使用。

3.存放于阴凉通风处，容器保持紧密，远离火源及热源

4.开封后，必须密封并在一个月内使用。

东莞市铭锋新材料有限公司专注研发、生产塑胶及金属表面处理新技术，全天24小时为您提供塑胶、金属表面涂装附着力差，掉漆等专业咨询服务，客户需根据自身实际情况先调样测试。解决附着力问题铭锋更专业。