# 面对TR90眼镜框材料漆膜脱落，怎么解决！

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 面对TR90眼镜框材料漆膜脱落，怎么解决！ |
| 公司名称 | 东莞市炅盛塑胶科技有限公司 |
| 价格 | 30.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:炅盛<br>型号:JS-508<br>产地:广东东莞 |
| 公司地址 | 东莞市东城区牛山外经工业园中丰园区B栋 |
| 联系电话 | 0769-22426940 18922975630 |

# 产品详情

材质识镜架：镜架的材料是决定其价格的一个重要因素，市场上有的镜架十几块钱，有的上千元，主要就是因为镜架材料和做工的差别。目前市场主要有三大类镜架材料：天然材料、金属材料、塑料材料。

TR90材料特点：

1、重量轻：约少与板材框重量的一半，是尼龙材料的85%，减少鼻梁、耳朵负担，使佩戴更加轻便舒适。

2、 色彩鲜艳：比普通塑料框架色彩更鲜艳出色。

3、 耐撞击：是尼龙材料的2倍以上，ISO180/IC：>125kg/m2弹性，以有效防止在运动中因撞击而对眼睛产生的伤害。

4、 耐高温：短时间内可耐350度的高温，ISO527:抗变形指数620kg/cm2。不易熔化和燃烧。镜架不易变形不易变色，使镜架佩戴更长久。

5、 安全：无化学残留物释放，符合欧洲对食品级材料和医疗器械ISO 10993的要求。

TR90材料固然好，但是唯一不好的缺点——那就是底材与表面漆膜附着力难，在冷冻、折弯或者百格测试中容易出现掉漆现象，导致生产效率低，不良率大大增加。针对掉漆问题只有一个解决方法，那就是在喷面漆之前加喷上一层TR90附着力处理剂，利用处理水的作用来提高漆膜附着，使用过TR90附着力处理剂的眼镜框可过冷冻、刀削、折弯等测试。

下面给大家示讲解一下TR90附着力处理剂使用方法和步骤。

TR90附着力处理剂使用方法步骤：

1.将眼镜框表面清洁干净

1.将TR90附着力处理剂与二甲苯/PU开油水/乙酯以1：2-3的比例开稀。(（具体开稀比例需根据实际情况调整）)

2.喷涂7-10μm后用60°-70°烘烤约15分钟，可使其附着力更为优秀。（可表干）

3.进行油漆涂料的涂装，干燥后进行百格测试。

4.将涂装好的眼镜框喷涂PU光油，剩下的一步将眼镜款进行烘烤至干就行。