河道防渗治理600克两布一膜

产品名称	河道防渗治理600克两布一膜
公司名称	德州润业土工材料有限公司
价格	6.60/平方
规格参数	断裂强度:10KN 伸长率:68% 幅宽:1-6m
公司地址	德州市陵城区临齐街道办事处南环路东段北侧（注册地址）
联系电话	0534-8823019 13326267869

产品详情

两布一膜是一种防水防潮的复合土工材料，按照字面可解释为两层无纺布加一层薄膜。

两布一膜是土工布和防渗膜按照一定的厚薄比例而制成的，其制作方法由两种，一种是烘箱热压复合型工艺，在薄膜的一侧或两侧经过烘箱远红外加热，把土工布和PE膜经导辊压到一起形成。另一种是淋膜流延复合工艺，在两层土工布的中间将流延薄膜均匀涂层而复合在一起。

河道防渗两布一膜的技术指标，依据GB/T17642-2008标准要求：

1,拉伸强度5-20KN

2,断裂伸长率30-95%

3,CBR顶破强度1.1-3.2kKN

4,直角撕裂强力0.15-0.70KN

4,幅宽偏差-1.0%、

5,剥离强度6N

两布一膜的检测规则

1，分批规定

工厂内部检测以同一班次生产的同一规格的产品为一批，批量较小时可累计100卷为一批。

2，采样要求

内在质量的测定已批为单位，每批产品随机抽取2-3%，但不少于2卷。

两布一膜自身的优点：

两层无纺土工布是PE薄膜的保护层，保护防渗层不受损坏，亦可减少紫外线照射，增加抗老化的作用，同时具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，耐酸碱、抗腐蚀，防渗性能好等。

河道防渗两布一膜的施工细则：

在运输过程中两布一膜要避免受到物理的损坏。受严重磨损的两布一膜不能在工程中使用。

在工程现场，两布一膜应该堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过五卷的高度，并能看到卷的识别片。两布一膜用不透明材料覆盖以防紫外线老化。在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。

在施工现场，基面一定在按设计要求清理好，这是确保防渗效果的关键，特别是对尖石、树根等杂物要彻底清除干净，基面不允许有局部凹凸现象，清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧，使之密实平整。靠两布一膜10cm厚的保护层土料一定要过筛，不允许有粒径大于6mm以上颗粒，否则易刺破两布一膜。

铺设两布一膜时，一定要由上而上的铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧，但不宜将膜拉得过紧，一般要略松一点，但不能在膜底留有气泡。因为两布一膜比较薄且很轻，铺好以后，在未铺好保护层以前，极易被风吹动，所以一次铺膜面积不宜达大，边铺膜边盖保护层土料。回填保护层及砌筑块石护面时，一定要轻放，以免撞破两布一膜。两布一膜的接缝接头有热粘、胶粘、搭接等方法.

两布一膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等。

两布一膜的包装、标示、运输与储存

两布一膜按定长成卷包装。其拼接率应在15%以内，包装应保证不散落、不破损、不沾污。

两布一膜标示内容包括：产品名称、规格、品质、长度、生产日期、执行标准、厂名等。

运输中不得沾污、雨淋、破损，不得长期曝晒和直立。

存储应放置在干燥处，注意防潮、防火。