

水泥路修补XB型混凝土路面翻砂修补起皮坑洼地面修补砂浆

产品名称	水泥路修补XB型混凝土路面翻砂修补起皮坑洼地面修补砂浆
公司名称	郑州维利斯新型建材有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:维利斯 型号:XB型 包装:25Kg/袋
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路第八大街富田财富广场2号楼1212室
联系电话	18848888085

产品详情

1、适用范围

修补（XB）型

A.混凝土结构表面破损的构件、梁、板等部位的快速修补。

2、施工工艺

（2）施工工序

修补（XB）型修补料

A.基面清理：对原结构混凝土基面，用钢丝刷将松散物清除彻底，并用空压机将灰尘吹净。

B.基面浸润：在浇筑前2-3小时将基面用水充分湿润并除去明水；冬季施工时，应在灌注前将基面用不超过65℃的温水充分湿润并除去明水。

C.界面处理：在基面上均匀涂刷一层聚合物类界面剂。

D.制拌：根据现场修补面积与修补速度，将修补料人工投入强制式砂浆拌和机中，干拌10s后，按产品规定的加水量称量后，分两次加水拌和：第一次加2/3水，拌和30s；第二次加1/3水，拌和150s。冬季施工时，应采用不超过65℃的温水进行拌和，拌和料温度应在10℃以上。

E.修补：用灰刀或抹刀将修补料分层、均匀地将破损面修补平整、密实。每次制拌的修补料，从制拌开始至修补结束，时间不得超过30min。超时或和易性不满足浇筑要求的修补料，不得继续使用。

F.养生：用塑料条将修补料顶面覆盖，然后用草袋完全遮盖在塑料条上保持湿润。常温下，3-4h后可结束养生，或根据结构强度要求和预留试件强度试验结果决定是否结束养生。冬季应采用保温措施，养生期适当延长。

一、技术要求