

乐化牌丙烯酸聚氨酯面漆 徐州乐化油漆总代理

产品名称	乐化牌丙烯酸聚氨酯面漆 徐州乐化油漆总代理
公司名称	徐州乐化油漆有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:乐化牌 型号:丙烯酸聚氨酯面漆 产地:昌乐
公司地址	江苏省徐州市鼓楼区下淀路170号徐州物资市场33号楼
联系电话	0516-80115595 15152119008

产品详情

各色聚氨酯面漆（双组份）

组成：由含羟基树脂、耐候性好颜料、多种助剂、固化剂和溶剂等组成的双组分聚氨酯面漆。主要特性：

· 具有优异的耐候性装饰性和保光保色性

· 漆膜坚韧 · 良好的耐化学品性和耐水性

· 良好的耐冲击性和耐磨性用

途：适用于钢结构及木材、水泥制品、船舶机床、电器等表面作防腐装饰面漆。外观：各色有光施工参考：

配比 组份一：组份二=16：4

干膜厚度 40um 湿膜厚度 77um 理论用量 160g/m

闪点 25 干燥时间（25）指干 2h 实干 24h

熟化时间（混合后）（25）30min 适用期（混合后）（25）4h

间隔时间（25）24h 建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度80um前道配套用漆：环氧云

铁中间漆、环氧防腐底漆、银灰镀锌防腐底漆等。表面处理：

· 清除前道漆膜上的油污、灰尘等所有污物，漆膜上无酸碱和水分凝结。施工条件：

· 低于0 时不宜在室外施工 · 底材温度须高于露点3

· 相对湿度不大于75%涂装方式无气喷涂 稀释剂

聚氨酯漆释剂 稀释量

0-5%（以油漆重量计） 喷嘴口径 0.2-0.4mm

喷出压力 15-20Mpa（约150-200kg/cm）空气喷涂 稀释剂

聚氨酯漆释剂 稀释量

0-10%（以油漆重量计） 喷嘴口径

2.0-2.5mm 空气压力

0.3-0.4Mpa（约3-4kg/cm）滚涂/刷涂 仅限于小面积修补 稀

释剂 聚氨酯漆释剂 稀释量

0-3%（以油漆重量计）清洗剂 聚氨酯漆释剂安全措施

参见山东乐化漆业股份有限公司产品安全技术说明书保质期 组份一：

12个月 组份二：6个月注意事项 · 用漆前将组份

二倒入组份一内，或按要求配比调配，用多少配多少，搅拌均匀后使用，并在配制后的4小时内用完。

· 施工时使用的工具必须保证干燥清洁。 · 被涂物面必须清洁干净，无水分、无酸碱。

· 配漆过程中严禁与水、酸、碱、醇等接触。组份二极易与水、醇等发生反应，配漆后余下的组份二包装桶必须盖严，以免受潮胶结造成损失。 · 为使组份一、组份二交联和固化完全，配漆

后可在25 的气温下熟化30min再进行涂装。气温低于25 可适当延长熟化时间。

· 施工及干燥固化期相对湿度不得大于75%，否则将会引起漆膜严重起泡。

· 本产品涂装后须固化7天后才能交付使用。

· 避免长期吸入溶剂蒸气和浓雾，施工场所加强通风排气。备注

为正确使用本厂的产品，请仔细阅读本说明书的《使用指南》声明 以上本产品的资料及数据是

根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，

乐化牌丙烯酸聚氨酯面漆 徐州乐化油漆总代理