

深灰环氧导静电面漆2019年价格公布

产品名称	深灰环氧导静电面漆2019年价格公布
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 表干:0.5小时 实干:24小时
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

深灰环氧导静电面漆2019年价格公布

对，我的人生，既然选择了，我就是爬也要把它爬完。我需要奋斗的东西，很多，我需要学习的东西，很多。我的奋斗，很小，但对每一个人来说，却是在校的学生人人都想要的。我现在的奋斗是我要在中考的时候，考上自己理想的高中，贵阳一中。它，是我的目标。

厂家直销各种油漆涂料生产批发厂家，长期与山东大学化工学院，山东科技大学涂料研究院等科研院校合作，可来厂实地考察

特种耐油涂料

组 成：由含羟基聚酯、颜填料、助剂，和异氰酸脂预聚物构成的双组分耐油涂料。

特 性：1.常温自干可节省大量能源。

2.具有超强附着力、抗冲击性能。

3.具有良好的耐油、耐腐蚀、耐湿热性能。

用 途：广泛用于大型油箱的内壁保护，也可用于传动齿轮箱、船舶油舱、储油器及其他与油介质接触的工作。

技术指标：涂膜颜色及外观 符合标准样板，平整光滑 GB1729-79

细度/ μm 底漆 60 GB1724-79 面漆 40 GB1724-79

干燥时间/h 25 表干 1 实干 24 GB1728-79

附着力/级 1 GB1720-79 柔韧性/mm 1 GB/T1731-93 冲击强度/kg.cm 50 GB/T1732-93

耐油性 120 液压油及齿轮油 浸泡1334hr涂层总厚120 μ m为二底二面
涂膜无起泡，脱落、开裂、锈蚀现象 按西德蒂森钢铁公司，试验方法检验

固化剂：耐油漆 专用固化剂 固化剂用量 重量比 底漆：主漆：固化剂=6:1 面漆
主漆：固化剂=5:1

或者根据具体要求，按产品合格证上指定的配比使用。

可使用时间：4小时

贮存稳定性：6个月，超过贮存期，可按本标准的技术进检验，如符合要求，可继续使用。

涂装方法：刷涂、空气喷涂、高压无气喷涂、滚涂等方法施工。

注意事项：1.涂装前应对工件表面进行喷沙和抛丸处理，表面清洁要求达到Sa2.5级，表面粗糙度60 μ m左右。工件表面不得有油迹、水分及其他杂质。

2.使用前先将主漆搅拌均匀，然后将二组分按重量比混合，搅匀后先静置20-30min。

3.每道漆涂刷间隔时间为12-24hr，若因特殊原因涂刷间隔时间过长，应用沙纸漆膜表面打磨稍为粗糙并清理干净后方能涂下一道漆。涂完漆的工件应干燥7天后才能装油。

4.没有用完的固化剂应立即密封，以防胶凝变质。