

# 奥辉环氧富锌底漆2019年近期价格公布

产品名称	奥辉环氧富锌底漆2019年近期价格公布
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	15.50/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

## 产品详情

### 奥辉环氧富锌底漆2019年近期价格公布

青春是蓬勃向上，积极进取的象征，是奋斗的黄金时期。我告诉自己：我不想做一个终生空虚而又碌碌无为的人。我踏下的每一步，都应该稳重而又踏实。

环氧富锌底漆主要成分是锌粉以及对应的固化剂和助剂，适用于各大金属防锈防腐打底以及面漆配套使用，例如：钢结构防腐底漆，油储罐防腐底漆，桥梁防腐底漆等工业金属防腐底漆使用，本品具有常温干燥，锌粉不易沉淀的特点。

特性：具有较高的屏蔽性，优越的防锈性能，附着力强。

用途：适用于大中型钢结构表面，最基层的防锈。

颜色：灰色，理论用量：4m<sup>2</sup>/kg，（以40微米干膜计，不含损耗），比重：约2.30

干燥时间：25℃，表干 0.5h，实干 24h，完全固化 7天

闪点：甲组份26℃，乙组份27℃，贮存期：12个月

专环氧富锌底漆涂装，不仅要掌握规范的步骤，还要领悟其中的技巧所在，!环氧富锌底漆施工流程步骤是怎样的

### 一、表面处理

- 1、用清水冲去盐分及其它水溶性污物;
- 2、依照SSPC-SP1溶剂清洗标准除去油脂;

- 3、除去焊接飞溅并处理焊缝，毛刺使其光顺;
- 4、用喷砂方式除去铁锈，氧化皮和损坏的车间底漆大ISO SA2.5(SSPC-SP10);
- 5、也可手工除锈达St3级;
- 6、用高压空气吹扫除去灰尘等污物;
- 7、施工前确认表面清洁干燥;
- 8、表面处理粗糙度为30-70  $\mu\text{m}$ 。

## 二、施工流程

- 1、被涂物表面必须无氧化皮，铁锈，油污等。
- 2、环氧富锌底漆底材温度须高于露点3 以上，当底材温度低于5 时，漆膜不固化，故不宜施工。
- 3、甲组份开桶后，必须搅拌均匀，然后在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混合均匀，静置，熟化30min后，加适量稀释剂，调至环氧富锌底漆适施工粘度。
- 4、油漆混合后在6h内用完。