

# 玻璃鳞片厂家

产品名称	玻璃鳞片厂家
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

## 产品详情

玻璃鳞片厂家：注：我公司精多年的实际经验总结出一套实用的玻璃鳞片防腐技术，虽然不是好的，但是是实用的，他不仅避免了玻璃鳞片施工过程中的常见问题，增加了玻璃鳞片胶泥涂层的防腐性能，缩短了玻璃鳞片防腐工程工期。玻璃鳞片胶泥施工工艺详细介绍：1进入现场根据施工现场要求定制脚手架、达到符合施工条件2施工要点、施工温度在15-20度之间。湿度不能大于%80施工作业时先做底层、在做中层、后是面层。3首先喷砂除锈、在除锈后12小时内涂刷封闭底漆、在底漆干后进行玻璃鳞片胶泥施工、玻璃鳞片胶泥施工采用抹涂的方法、一次抹厚度约1mm左右、一般分两次完成、后一道工序在前一层见干后进行。（一般间隔一天）涂抹时，持刀与基层保持一定的角度、沿持刀的尖角按锐角方向推抹、尽量把胶泥和基础的气泡挤出、涂抹沿一个方向进行不得堆料摊抹。4局部用玻璃丝布加强、如拉筋、阴阳角、整条焊口、从而确保这些部位的防腐层质量.5后刷面漆。6清理现场，拆卸施工工具，等待玻璃鳞片胶泥整体干燥，大约需要3--5天后，施工对象就可以进行投入使用！玻璃鳞片是生产重防腐涂料、珠光颜料和塑料制品不可缺少的重要原材料，应用于防腐领域，可明显提高涂料的防腐性能，延长物件使用寿命；用来制造珠光颜料，玻璃鳞片珠光颜料的光泽度远远优于天然云母、人工合成云母制作的珠光颜料，并兼有防腐、防紫外线照射的功能；用于塑料领域，可增加塑料制品的强度，防止热塑性塑料制成的精密部件的热变形，提高其空间稳定性。

- 1、玻璃鳞片能阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化，由 C- 玻璃组成的玻璃鳞片具有优良的抗化学耐用性。
- 2、由于有相对与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数，所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱落，而玻璃鳞片能提成一种热稳定层，因而能防止衬底的裂解和剥落。
- 3、耐温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可提高 20-40 ，因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。

4、热胀系数小。

5、含有玻璃鳞片的涂层比不含玻璃鳞片的环氧或聚酯树脂层硬的多，因此有较高的抗表面磨损性能。

6、配伍性能好，可以与各种树脂组成防腐涂料

## 玻璃鳞片胶泥

### 树脂类型

环氧烯酸乙烯基酯树脂（中温）

酚醛环氧型乙烯基酯树脂（高温）

### 特点

对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性

耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良，耐高温、耐腐蚀性好

### 应用范围

烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体

（脱硫塔、净烟道位置）

烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体（脱硫塔喷淋段，烟气进口，搅拌位置）

### 适应温度

液态： 150    气态： 180

液态： 230    气态： 260

### 外观颜色

粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色

粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色

### 使用方法

刮板、抹子、涂抹

刮板、抹子、涂抹

### 涂层厚度

2mm / 二到三次施工

2mm / 二到三次施工

## 胶泥用量

2mm厚度 3.6公斤/平米

2mm厚度 3.6公斤/平米

## 施工环境

5 -30

5 -30

## 基本要求

碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%

碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%

## 施工配比（wt/%）主剂

引发剂：促进剂 100：1~1.5：0.5~1

引发剂：促进剂 100：1~1.5：0.5~1

## 相对湿度

85%以下

85%以下

## 保管方法

保管于阴凉干燥处，避免阳光直射

保管于阴凉干燥处，避免阳光直射

## 保质期

20 下三个月，15 下六个月

20 下三个月，15 下六个月