

合肥高效灌浆料

产品名称	合肥高效灌浆料
公司名称	合肥市和得好建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	颜色:灰 包装:50KG 保质期:12个月
公司地址	合肥市包河经济开发区人民大街19号南丽湾14幢403（注册地址）
联系电话	15309698929

产品详情

产品介绍：

和得好牌灌浆料是以水泥为基材，适量加入天然高强度骨料、混凝土外加剂等组成的干混材料，加水拌合后具有高流动度、早强、高强、微膨胀等特性。广泛用于设备基础的二次灌浆，钢结构柱基础灌浆，轨道基础等小缝隙粘结灌浆，地铁、隧道、地下工程逆打法施工缝嵌固，地脚螺栓锚固，混凝土梁、柱、板、墙的加固修补灌浆，以及其他普通混凝土难以浇注的不规则死角、边角及混凝土空洞补灌修复等。

适用范围:

- 1、 钢结构基础，接缝填充灌浆。
- 2、 机械设备地脚螺栓、锚栓基座的固定灌浆。
- 3、 桥梁基座，支撑垫混凝土面层，岩基灌浆。
- 4、 连续墙，逆打墙柱、地下室墙板，后打抗震壁。
- 5、 钢厂、电厂、机械厂等的快速修护灌浆。

6、桥面、伸缩缝、路面、机场跑道快速养护修复。

7、轨道板、预制水泥制品缺角及裂缝修复。

使用方法:

1.搅拌：按规定的量称取粉料和水，将粉料投入机内，开动搅拌机后加入水（若用桶搅拌时，先将水加入桶内，开动搅拌器，徐徐加入料粉），搅拌3-4 min，静置1-2 min再搅拌1min后即可使用。

2.灌注：基础表面及设备基础底面必须清洁无油污、泥土等附着物和杂物，在灌注前6-12小时将基础表面用水充分润湿，不可有积水。灌浆用自重压工法或者泵压力灌入法，尽可能从一侧连续灌入和充填，直至另一侧溢出为止，必要时采用竹板条等导流

3.养护：灌注施工完成后，24h内不得使设备和灌浆层受振动，碰撞，在无收缩灌浆料终凝前（2-4）h对表面抹压光，终凝后即应覆盖湿润的布袋或草袋，避免强日照，并洒水养护，每天4-6次。养护温度宜在（15-30），养护期7~

主要特性:

1.高自流性

现场只需加水搅拌即可使用，不需要振捣便可自动填充所需灌注空隙：不泌水、不分层。

2.早强高强 一天强度可达50MPa以上，设备安装一天后即可运行生产。

3.微膨胀性 粘结强度高。具有微膨胀性能，无收缩，可确保地脚螺栓、设备与基础以及新老混凝土间的牢固结合。

4.抗腐蚀性 早强型抗侵蚀，耐冲刷，具有良好的抗盐和抗污水侵蚀性能，有较强的抗冲刷性，可用于海港，污水处理厂等工程。

5.抗油渗性 在机油中浸泡30天后其强度可以提高10%以上。

6.耐久性 JX-12属无机灌浆材料，不老化，对钢筋无锈蚀。200万次疲劳试验，50次冻融循环试验，强度无明显变化。

技术性能:

项目	标准技术指标	普通型	高强型
早强型			

粒径. 4.75mm方孔筛筛余 / %	2.0	2.0	2.0	2.0
凝结时间.初凝 / min	120	120	120	60
泌水率/ % 1.0	1.0	1.0	1.0	
流动度/mm.初始流动度	264	280	280	280
流动度/mm.. 30min保留值	240	260	260	260
抗压强度/Mpa.6h 25.0	—	—	—	
抗压强度 /Mpa. 1d 45.0	22.0	25.0	40.0	
抗压强度 /Mpa. 3d 65.0	40.0	45.0	60.0	
抗压强度 /Mpa.28d 80.0	70.0	75.0	80.0	
竖向膨胀率 /%.1d	0.020	0.020	0.020	0.020
钢筋握裹强度(圆钢) / Mpa.28d 6.0	4.0	6.0	6.0	
对钢筋锈蚀作用.	对钢筋无锈蚀作用			

包装储存:

储存于干燥通风的环境下本产品可储存12个月；包装：50公斤/包

了解更多产品请点击官网：www.hedehao.cn